


Dane techniczne

DecoBoard Individual Motiv MDF plus

Płyta pilśniowa średniej gęstości. powlekana bezpośrednio indywidualnymi motywami w formie druku cyfrowego. Wierzch z nadrukiem według życzenia klienta, spód standardowo biały.



Zastosowania



Meblarstwo i wykończenie
wnętrz

Właściwości



Personalizacja designu



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy

Certyfikaty



Specyfikacja				Jed- nostka	Norma kontrolna
Grubość nominalna	16	18	19	mm	
Tolerancja grubości	±0,3 dla klasy 1, 2 +0,5/-0,3 dla klasy 3A, 3B, 4 oraz powierzchni błyszczących			mm	EN 14323
Tolerancja długości i szerokości	± 5			mm	EN 14323
Płaskość	≤ 2 ¹⁾			mm/m	EN 14323
Wylamania krawędzi	≤ 10			mm	EN 14323
Wady powierzchni (Punktowe)	≤ 2			mm ² /m ²	EN 14323
Wady powierzchni (Wada na długości)	≤ 20			mm/m	EN 14323
Zachowanie przy teście na zarysowanie	≥ 1,5 ²⁾			N	EN 14323
Odporność na zaplamienia	≥ 3			Ocena	EN 14323
Podatność na pęknięcia	≥ 3			Ocena	EN 14323
Odporność na ścieranie (dekory Uni)	3A			Klasa	EN 14323
Odporność na ścieranie (dekory drukowane)	1			Klasa	EN 14323
Odporność na ścieranie (dekory drukowane z nakładką)	3A			Klasa	EN 14323
Odporność na działanie światła (ksenonowa lampa łukowa)	min. 4 Skala szarości				EN 14323
Średnia gęstość	710 ³⁾			kg/m ³	EN 323
Wytrzymałość na zginanie	23 ³⁾			N/mm ²	EN 310
Moduł sprężystości	2.100 ³⁾			N/mm ²	EN 310
Wytrzymałość na rozrywanie	0,45 ³⁾			N/mm ²	EN 319
Emisja formaldehydu	E1 E05, TSCA Title VI				
Reakcja na ogień (Euroclass)	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m ³)				

¹⁾ W przypadku konstrukcji symetrycznej

²⁾ Z wyjątkiem struktur gładkich i matowych

³⁾ Materiał nośny

Dane techniczne

DecoBoard Individual Motiv MDF plus

Informacje dodatkowe

Norma produktu	w oparciu o normę EN 14322
Obszary zastosowania	Płyta wykorzystywana jest głównie do projektowania indywidualnych, oryginalnych mebli i elementów zabudowy wnętrz jako okładzina ścienna, a także do projektowania elementów działowych w kreatywnych zabudowach wnętrz, w przestrzeniach prywatnych oraz obiektach, na targach, w sklepach i marketach, w gastronomii, hotelach, na statkach wycieczkowych, w ośrodkach edukacyjnych i rekreacyjnych, przychodniach i szpitalach, jak również do wielu innych zastosowań o podwyższonych wymaganiach dotyczących stabilności powierzchni i jakości krawędzi. Nie zaleca się stosować w poziomie lub w przypadku powierzchni szczególnie narażonych na obciążenia mechaniczne.
Materiał nośny	- StyleBoard MDF plus - Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), o jednorodnej strukturze.
Bezpieczeństwo produktu	- Niniejszy produkt jest zgodny z rozporządzeniem REACH WE 1907/2006. Zgodnie z art. 7 nie wymaga się jego rejestracji. - Powierzchnia jest bezpieczna dla zdrowia i dopuszczona do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011. - Panele wytwarzamy bez dodatku halogenów, metali ciężkich, środków konserwujących, środków ochrony drewna, czy rozpuszczalników organicznych.
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Odporność na wysoką temperaturę	Źródła ciepła (np. ekspresy do kawy, drukarki, faksy itp.) nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z płytą, ponieważ może to prowadzić do pęknięć spowodowanych wysuszeniem. Dla ciągłego oddziaływania ciepła dopuszczalne są temperatury do maksymalnie 50°C. W przypadku stałego obciążenia termicznego wyraźnie zwracamy uwagę na ryzyko powstania pęknięć.
Cechy charakterystyczne	- Maksymalny format motywu na płytę, włącznie z nadładkiem: 2.750 x 2.030 mm. Większe motywy można rozdzielać na kilka płyt. - Ze względu na technologię produkcji równoległe ułożenie motywów względem krawędzi płyty nośnej nie jest możliwe. - Należy pamiętać, że zależnie od określonego zakresu stosowania, lokalnych warunków oświetleniowych i rodzaju dekoru obiór wizualny powierzchni może być zakłócony. Tego typu niedoskonałości nie stanowią wady materiałowej produktu. - W przypadku kolejnych partii produktu mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne. - Cięcie na wymiar niedostępne.
Wskazówka	- z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie. - FSC license code: FSC® C011773 - PEFC license code: PEFC/04-32-0828
Zgodność Kolorów i Powierzchni	- Dekor, struktura i nośnik wpływają na ostateczny wygląd produktu końcowego. - Ze względu na specyfikę różnych technologii produkcji, nawet przy identycznych kombinacjach dekoru, struktury i nośnika, mogą wystąpić niewielkie różnice wizualne i dotykowe, zarówno w obrębie danej grupy produktów, jak i między różnymi grupami i formatami. Takie różnice nie stanowią wady jakościowej. - Wybór struktury powierzchni ma istotny wpływ na wrażenie optyczne, percepcję dotykową oraz właściwości techniczne produktu. Ogólne wrażenie dekoru może ulec prawie całkowitej zmianie w zależności od dobranej struktury. Ponadto mechaniczne oddziaływanie na powierzchnię produktu w ciemnych dekorach może prowadzić do silniejszego kontrastu wizualnego. - Aby zapewnić Państwu najlepsze rezultaty przy użyciu naszych produktów i wyjaśnić wszelkie potencjalne wątpliwości, oferujemy indywidualne doradztwo.

Więcej informacji na temat produktów, formatów oraz kombinacji dekorów i struktur mogą Państwo znaleźć na stronie www.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Podane informacje zostały przygotowane z największą starannością, niemniej jednak nie gwarantujemy ich poprawności, kompletności i aktualności. Możliwe są różnice kolorystyczne wynikające z techniki druku.

Z uwagi na ciągły rozwój i zmiany naszych produktów, możliwe zmiany odpowiednich norm, przepisów prawa i regulacji, nasze karty techniczne i dokumenty produktowe nie stanowią prawnie wiążącego zapewnienia co do podanych w nich właściwości. W szczególności nie można wyciągać z nich wniosków dotyczących przydatności do konkretnego zastosowania. Odpowiedzialność za sprawdzenie możliwości obróbki i przydatności produktów opisanych w niniejszym dokumencie do zamierzonego zastosowania spoczywa na samym użytkowniku, który powinien również uwzględnić ramy prawne i aktualny stan techniki. Ponadto stanowczo odwołujemy się do obowiązywania naszych Ogólnych Warunków Handlowych.

Nasze ogólne warunki handlowe można znaleźć na stronie internetowej: www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH

Ingolstädter Str. 51
92318 Neumarkt
Niemcy

Telefon +49 (0) 91 81 28 48 0
Faks +49 (0) 91 81 28 48 2
info@pfleiderer.com
www.pfleiderer.com