DUROPAL | thermopal

PFLEIDERER

Septembre 2025

Fiche technique
DecoBoard P2 ESA

Panneau antistatique de particules de bois imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces.

Applications

Aménagement intérieur et ameublement

Propriétés

Entretien facile

Évitant le chargement électrostatique

Certificats

Spécification				Unité	Norme de contrôle
Epaisseur nominale	**19**	**25**	**28,4**	**mm**	
Tolérances d'épaisseur	±0,3 pour les classes 1, 2 +0,5/-0,3 pour les classes 3A, 3B, 4 et les surfaces brillantes	±0,5	±0,5	mm	EN 14323
Tolérance en longueur et largeur		± 5		mm	EN 14323
Tolérance en longueur et largeur (pann. prédécoupés)		± 2,5		mm	EN 14323
Planéité		≤ 2 [1)]		mm/m	EN 14323
Écaillage des bords		≤ 10		mm	EN 14323
Écaillage des bords (pann. prédécoupés)		≤ 3		mm	EN 14323
Défauts de surface (Points)		≤ 2		mm²/m²	EN 14323
Défauts de surface (Défaut de longueur)		≤ 20		mm/m	EN 14323
Résistance à la rayure		≥ 1,5 [2)]		N	EN 14323
Résistance aux tâches		≥ 3		niveau	EN 14323
Résistance à la fissuration		≥ 3		niveau	EN 14323
Résistance à l'abrasion (décors unis)		3A		classe	EN 14323
Résistance à l'abrasion (décors imprimés)		1		classe	EN 14323
Résistance à l'abrasion (décors imprimés avec overlay)		3A		classe	EN 14323
Résistance à la dégradation de coloration sous expositionà la lumière d'une lampe à arc au xénon		min. 4 valeur sur l'échelle des gris			EN 14323
Densité moyenne	640 - 620 [3)]	620 - 600 [3)]	600 - 580 [3)]	kg/m³	EN 323
Résistance à la flexion	11 [3)]	10,5 [3)]	9,5 [3)]	N/mm²	EN 310
Module d'élasticité en flexion	1.600 [3)]	1.500 [3)]	1.350 [3)]	N/mm²	EN 310
Résistance à la traction	0,35 [3)]	0,3 [3)]	0,25 [3)]	N/mm²	EN 319

Pfleiderer Deutschland GmbH
Ingolstädter Str. 51
92318 Neumarkt
Allemagne

Téléphone +49 (0) 91 81 28 48 0
Fax +49 (0) 91 81 28 48 2
info@pfleiderer.com
www.pfleiderer.com

Septembre 2025

Fiche technique
DecoBoard P2 ESA

Spécification				Unité	Norme de contrôle
Epaisseur nominale	**19**	**25**	**28,4**	**mm**	
Arrachement de la surface		0,8 [3]		N/mm²	EN 311
Émission de formaldéhyde		E1 E05			
Réaction au feu (Euroclasse)		D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utilisation finale (pour une épaisseur: ≥ 9 mm / et une masse volumique: ≥ 600 kg/m³)			
Résistivité en volume R_D		1×10^4–1×10^9 Ohm [4]			EN 61340-5-1

[1] Construction symétrique
[2] Exception faite des structures lisses et mates
[3] Matériau support
[4] mesure prise à sec, tension de mesure 100 V DC, électrode cylindrique, 20–30 °C et 20–50 % taux d'humidité relative (96 heures conditionnement)

Informations supplémentaires

Norme du produit	• EN 14322
Domaines d'application	• Les produits de notre système ESA sont indispensables partout où une charge électrostatique doit être évitée. Les composants conducteurs assurent une mise à la terre sûre et simple des meubles, cloisons et revêtements sur les postes de travail dans la microélectronique, les laboratoires et les centres de contrôle.
Matériau support	• PremiumBoard P2 ESA • Panneau antistatique de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Sécurité produit	• Ce produit respect la réglementation REACH CE 1907/2006 et n´est pas soumis á l´enregistrement slon l´article 7. • La surface est physiologiquement inoffensive et agréée pour le contact avec les aliments selon le Réglement (UE) No 10/2011. • Nous fabriquons ce produit sans ajout de composés organiques halogénés, de métaux lourds, de conservateurs, de produits de protection du bois et de solvants organiques.
Résistance à la chaleur	• Les sources de chaleur (par exemple les machines à café, les imprimantes, les télécopieurs, etc.) ne doivent pas être en contact direct avec le panneau, car cela peut entraîner la formation de fissures dues au séchage. En cas d'exposition continue à la chaleur, des températures allant jusqu'à 50°C maximum sont autorisées. En cas de charges thermiques permanentes, nous mettons en garde contre un risque de fissures.
Particularités	• Un film de protection doit être enlevé le plus rapidement possible après l´usinage – au plus tard dans les 6 mois suivant la livraison – afin de garantir une élimination sans résidus du film. De plus, les panneaux filmés ne doivent pas être exposés directement au soleil (rayonnement UV).
Notes	• Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande. • FSC license code: FSC® C011773 • PEFC license code: PEFC/04-32-0828
Correspondance de la couleur et la surface	• Le décor, la structure et le support influencent l'aspect final du produit fini. • En raison des différences de technologies de production propres à chaque produit, des combinaisons identiques de décor/structure/support peuvent présenter de légères déviations optiques et haptiques. Ces écarts ne constituent pas un défaut. • Le choix de la structure de surface, en particulier, a une influence significative sur l'impression visuelle, la perception tactile ainsi que les caractéristiques techniques du produit. Ainsi, l'aspect d'un décor peut changer presque complètement en fonction de la structure de surface. De plus, les influences mécaniques sur la surface du produit peuvent entraîner une perception optique plus contrastée avec des décors sombres. • Afin de garantir que vous obteniez toujours les meilleurs résultats avec nos produits et de clarifier à l'avance tout écart éventuel, nous nous tenons à votre disposition afin de vous conseiller individuellement.

Pfleiderer Deutschland GmbH
Ingolstädter Str. 51
92318 Neumarkt
Allemagne

Téléphone +49 (0) 91 81 28 48 0
Fax +49 (0) 91 81 28 48 2
info@pfleiderer.com
www.pfleiderer.com

Septembre 2025

Fiche technique
DecoBoard P2 ESA

De plus amples informations sur les produits, les formats et les combinaisons décor/structure sont disponibles sous www.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH
Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.
En raison de l'évolution et du développement continus des produits, des éventuelles modifications des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations produits ne représentent pas une garantie juridique des propriétés spécifiées. En particulier, aucune aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de ces informations. Il incombe donc à chaque utilisateur de vérifier l'usinage et l'adéquation de chaque produit décrit dans le présent document à l'usage prévu et de tenir compte du cadre juridique et de l'état actuel de la technique. En outre, nous faisons expressément référence à la validité de nos conditions générales.
Vous trouverez nos conditions générales de ventes sous : **www.pfleiderer.com**

Pfleiderer Deutschland GmbH
Ingolstädter Str. 51
92318 Neumarkt
Allemagne

Téléphone +49 (0) 91 81 28 48 0
Fax +49 (0) 91 81 28 48 2
info@pfleiderer.com
www.pfleiderer.com