


Fiche technique

Duropol Plan de travail Quadra XTreme Touch P2

Plan de travail composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, face décorative recouvert d'un Duropol XTreme Touch, face inférieure dotée d'un contrebalancement pare vapeur. Le chant avant postformé du plan de travail Quadra présente un rayon de 3 mm, le bord arrière est scellé par un chant de protection. Profil Quadra des deux côtés, réalisable sur demande. Duropol XTreme Touch est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinaison avec une structure pierre ou bois à l'aspect naturel.



Applications



Propriétés



Décors et/ou structures variés



Entretien facile



Anti-traces de doigts



Adapté au contact alimentaire



Faible en émissions

Certificats



Spécification							Unité	Norme de contrôle
Epaisseur nominale	28	28	28	38	38	38	mm	
Largeur	600	900	1.200	600	900	1.200	mm	
Tolérances d'épaisseur	± 0,4						mm	
Tolérance de longueur	± 5						mm	ISO 13894-1
Tolérance de largeur	± 5						mm	ISO 13894-1
Défauts de surface – HPL	max. 1 ¹⁾ max. 10 ²⁾						mm ² /m ² mm/m ²	EN 438-2
Rectitude des bords	± 0,5						mm/m	ISO 13894-1
Equerrage	max. 2						mm/m	ISO 13894-1
Planéité (longueur)	max. 2						mm/m	ISO 13894-1
Planéité (largeur)	max. 0,9	max. 1,6	max. 2	max. 0,9	max. 1,6	max. 2	mm mm/m	ISO 13894-1
Résistance à la chaleur humide, 100 °C (autres finitions) – HPL	min. 4						classe	EN 438-2
Résistance à la chaleur sèche, 160 °C (autres finitions) – HPL	min. 4						classe	EN 438-2
Résistance à la vapeur d'eau (autres finitions) – HPL	min. 4						classe	EN 438-2
Résistance à l'usure – HPL	min. 150						U	EN 438-2
Résistance aux rayures (finitions structurées) – HPL	min. 3						classe	EN 438-2

Fiche technique

Duropal Plan de travail Quadra XTreme Touch P2

Spécification							Unité	Norme de contrôle
Épaisseur nominale	28	28	28	38	38	38	mm	
Largeur	600	900	1.200	600	900	1.200	mm	
Résistance au choc (bille de petit diamètre)	min. 15 ³⁾						N	ISO 13894-1
Résistance aux tâches (groupes 1 & 2) – HPL	min. 5						classe	EN 438-2
Résistance aux tâches (groupe 3) – HPL	min. 4						classe	EN 438-2
Résistance à la dégradation de coloration sous exposition à la lumière (lampe à arc au xénon) – HPL	4 à 5 valeur sur l'échelle des gris							EN 438-2
Réaction au feu (Euroclasse)	sans classification							
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI							EN 717-1
Densité moyenne	600 - 580 ⁴⁾	600 - 580 ⁴⁾	600 - 580 ⁴⁾	580 - 540 ⁴⁾	580 - 540 ⁴⁾	580 - 540 ⁴⁾	kg/m³	EN 323
Résistance à la flexion	9,5 ⁴⁾	9,5 ⁴⁾	9,5 ⁴⁾	8,5 ⁴⁾	8,5 ⁴⁾	8,5 ⁴⁾	N/mm²	EN 310
Module d'élasticité en flexion	1.350 ⁴⁾	1.350 ⁴⁾	1.350 ⁴⁾	1.200 ⁴⁾	1.200 ⁴⁾	1.200 ⁴⁾	N/mm²	EN 310
Résistance à la traction	0,25 ⁴⁾	0,25 ⁴⁾	0,25 ⁴⁾	0,2 ⁴⁾	0,2 ⁴⁾	0,2 ⁴⁾	N/mm²	EN 319
Arrachement de la surface	0,8 ⁴⁾						N/mm²	EN 311
Durabilité – Résistance à l'eau	≤ 30						%	ISO 13894-1
Résistance des fixations (face)	≥ 600						N	ISO 13894-1
Résistance des fixations (bord)	≥ 350						N	ISO 13894-1
Résistance à l'arrachement	≥ 0,6						N/mm²	ISO 13894-1
Résistance en flexion	≥ 0,6						N/mm²	ISO 13894-1
Durabilité – Qualité du collage	≥ 3						classe	ISO 13894-1
Durabilité – Résistance aux températures élevées	sans effet							ISO 13894-1

¹⁾ Tâches, salissures et défauts similaires

²⁾ Fibres, cheveux, rayures

³⁾ Pas d'endommagement de la surface selon la norme, modification optique de la surface (>10 N) possible

⁴⁾ Matériau support

Informations supplémentaires

Norme du produit	d'après la norme EN 13894-1
Domaines d'application	Les Duropal Plans de travail ont leur place partout où les plus hautes exigences de solidité et de durabilité sont requises. En raison de leurs avantages en matière d'hygiène, ils sont utilisés dans les cuisines et salles de bains modernes, les cantines et les restaurants ainsi que dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les points de vente, mais également dans les lieux de travail industriels et commerciaux.
Matériau support	- ClassicBoard P2 - Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.

Fiche technique

Duropal Plan de travail Quadra XTreme Touch P2

Sécurité produit	- Ce produit respecte la réglementation REACH CE 1907/2006 et n'est pas soumis à l'enregistrement selon l'article 7. - La surface est physiologiquement inoffensive et agréée pour le contact avec les aliments selon le Règlement (UE) No 10/2011. - Nous fabriquons ce produit sans ajout de composés organiques halogénés, de métaux lourds, de conservateurs, de produits de protection du bois et de solvants organiques.
Particularités	- Plus la finition est grossière et plus le décor est clair, plus la résistance aux rayures est élevée. - En raison d'une faible orientation de la surface laquée, certains effets optiques peuvent survenir selon le domaine d'utilisation concret, les conditions de luminosité et le décor. Cela est lié à la technique de fabrication et ne représente en aucun cas un défaut de qualité. - Selon le décor et la finition de surface, des effets optiques de surface légèrement différents peuvent être obtenus de panneau en panneau en modifiant l'angle d'observation. Cela est lié à la technique de fabrication et ne représente en aucun cas un défaut de qualité. - En particulier pour les applications de grandes surfaces, il est recommandé, dans le cadre du traitement ultérieur et du montage, de veiller à l'uniformité du coloris et de la finition des panneaux et des coupes utilisés et d'utiliser le matériau en tenant compte de la direction de la production. - Pour éviter toute dégradation esthétique et optique, nous recommandons de respecter impérativement l'orientation indiquée sur le film de protection du produit, en particulier en cas d'application sur de grandes surfaces. - XTreme Rustic Wood / XTreme Volcano n'empêche pas les rayures mais permet toutefois l'utilisation horizontale.
Notes	- Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande. - FSC license code: FSC® C011773 - PEFC license code: PEFC/04-32-0828
Correspondance de la couleur et la surface	- Le décor, la structure et le support influencent l'aspect final du produit fini. - En raison des différences de technologies de production propres à chaque produit, des combinaisons identiques de décor/structure/support peuvent présenter de légères déviations optiques et haptiques. Ces écarts ne constituent pas un défaut. - Le choix de la structure de surface, en particulier, a une influence significative sur l'impression visuelle, la perception tactile ainsi que les caractéristiques techniques du produit. Ainsi, l'aspect d'un décor peut changer presque complètement en fonction de la structure de surface. De plus, les influences mécaniques sur la surface du produit peuvent entraîner une perception optique plus contrastée avec des décors sombres. - Afin de garantir que vous obteniez toujours les meilleurs résultats avec nos produits et de clarifier à l'avance tout écart éventuel, nous nous tenons à votre disposition afin de vous conseiller individuellement.

De plus amples informations sur les produits, les formats et les combinaisons décor/structure sont disponibles sous www.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.

En raison de l'évolution et du développement continus des produits, des éventuelles modifications des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations produits ne représentent pas une garantie juridique des propriétés spécifiées. En particulier, aucune aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de ces informations. Il incombe donc à chaque utilisateur de vérifier l'usinage et l'adéquation de chaque produit décrit dans le présent document à l'usage prévu et de tenir compte du cadre juridique et de l'état actuel de la technique. En outre, nous faisons expressément référence à la validité de nos conditions générales.

Vous trouverez nos conditions générales de ventes sous : www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH

Ingolstädter Str. 51
92318 Neumarkt
Allemagne

Téléphone+49 (0) 91 81 28 48 0

Fax +49 (0) 91 81 28 48 2

info@pfleiderer.com

www.pfleiderer.com