

## Fiche technique

### StyleBoard MDF noir

Tolérances d'épaisseur	± 0,3 mm
Tolérance de longueur (EN 324-1)	± 5 mm
Tolérance de largeur (EN 324-1)	± 5 mm
Rectitude des bords (EN 324-2)	1,5 mm/m
Equerrage (EN 324-2)	2 mm/m
Humidité des panneaux (EN 322)	6 % ± 2 %
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI

Propriété	Méthode d'essai	Unité	Exigence				
			en épaisseur / Tranche (mm, dimension nominale)				
			> 4,9 à ≤ 6	> 6 à ≤ 9	> 9 à ≤ 12	> 12 à ≤ 19	> 19 à ≤ 30
Densité moyenne	EN 323	kg/m <sup>3</sup>	780	780	780	770	770
Résistance à la flexion	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	29	29	29	27	27
Module d'élasticité en flexion	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300
Résistance à la traction	EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0,65	0,65	0,6	0,6	0,6
Gonflement en épaisseur, 24 h	EN 317	%	≤ 30	≤ 17	≤ 15	≤ 12	≤ 10

© Copyright 2024 Pfleiderer Deutschland GmbH

Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.

En raison de l'évolution et du développement continus des produits, des éventuelles modifications des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations produits ne représentent pas une garantie juridique des propriétés spécifiées. En particulier, aucune aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de ces informations. Il incombe donc à chaque utilisateur de vérifier l'usinage et l'adéquation de chaque produit décrit dans le présent document à l'usage prévu et de tenir compte du cadre juridique et de l'état actuel de la technique. En outre, nous faisons expressément référence à la validité de nos conditions générales.

Vous trouverez nos conditions générales de ventes sous : [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)