

Leistungserklärung (CE) – Ref. Nr. 4131

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Artikel 4

1. Kenncode des Produkttyps	PerformBoard raw Pyroex Dfl P4 – 4131
2. Vorgesehener Verwendungszweck	Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich
3. Hersteller	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
4. Beauftragter	entfällt
5. System zur Bewertung und Überprüfung	System 2+
6. Bewertung der Leistungsbeständigkeit	Die notifizierte Stelle Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Riedenkamp 3, 38108 Braunschweig, Deutschland hat das Zertifikat 0765-CPR-1256 (P4) über die Produktkonformität nach System 2+ auf folgender Grundlage ausgestellt: Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben in Anhang ZA der harmonisierten Norm EN 13986:2004+A1:2015 entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.
7. Europäische Technische Bewertung	entfällt

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Einheit	Dicke				Harmonisierte Technische Spezifikation
		> 13 mm bis ≤ 20 mm	> 20 mm bis ≤ 25 mm	> 25 mm bis ≤ 32 mm	> 32 mm bis ≤ 40 mm	
Festigkeit, Zug (ft)	N/mm ²	7,9	6,9	6,1	5,0	EN 13986:2004 +A1:2015
Festigkeit, Druck (fc)	N/mm ²	11,1	9,6	6,1	7,6	
Festigkeit, Biegung (fm)	N/mm ²	12,5	10,8	9,2	7,5	
Festigkeit, Schub quer zur Plattenebene (fv)	N/mm ²	6,1	5,5	4,8	4,4	
Festigkeit, Schub in Plattenebene (fr)	N/mm ²	1,6	1,4	1,2	1,1	
Stoßscherung als Punktlastfestigkeit		NPD				
Stoßscherung als Punktlaststeifigkeit		NPD				
Wandscheiben-Tragfähigkeit		NPD				
Stoßfestigkeit		NPD				
Brandverhalten		B-s2,d0 Dfl-s1				
Wasserdampfdurchlässigkeit, μ feucht		15				
Wasserdampfdurchlässigkeit, μ trocken		50				
Klasse, Formaldehydabgabe		E1 E05				
Abgabe (Gehalt), Pentachlorphenol (PCP)	mg/kg	< 3				
Luftschalldämmung (Oberflächenmasse)		NPD				
Schallabsorption Frequenzbereich 250 Hz bis 500 Hz		0,1				
Schallabsorption Frequenzbereich 1000 Hz bis 2000 Hz		0,25				
Wärmeleitfähigkeit (Dichte)	W/(mK)	0,12				
Lochleibungsfestigkeit		NPD				
Luftdurchlässigkeit - 50 Pa		NPD				
Querzugfestigkeit	N/mm ²	0,35	0,3	0,25	0,2	
Dickenquellung, 24 h	%	15			14	
Querzugfestigkeit nach Kochprüfung		NPD				
Modifiaktionsbeiwert (kmod)		NPD				
Verformungsbeiwert (kdef)		NPD				

9. Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Datum der Ausstellung:
06.08.2024

i. V. Claus Seemann
Leitung Produktmanagement Trägerwerkstoffe
(Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig!)

NPD: Kennwert nicht festgelegt