

## List technických údajů

### ClassicBoard P2 F\*\*\*\*

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Tolerance tloušťky         | ± 0,3 mm        |
| Tolerance délky (EN 324-1) | ± 5 mm          |
| Tolerance šířky (EN 324-1) | ± 5 mm          |
| Rovnost hran (EN 324-2)    | 1,5 mm/m        |
| Pravoúhlost (EN 324-2)     | 2 mm/m          |
| Vlhkost desky (EN 322)     | 9 % ± 4 %       |
| Emisní třída formaldehydu  | E1 E05<br>F**** |

| Vlastnost               | Zkušební metoda | Jednotka          | Požadavek                                               |               |              |              |
|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                         |                 |                   | Tloušťka / tloušťka od ... do<br>(mm, jmenovitý rozměr) |               |              |              |
|                         |                 |                   | ≤ 8,9                                                   | > 8,9 do ≤ 13 | > 13 do ≤ 20 | > 20 do ≤ 25 |
| Střední hustota         | EN 323          | kg/m <sup>3</sup> | ≥ 720                                                   | 720 – 640     | 640 – 620    | 620 – 600    |
| Pevnost v ohybu         | EN 310          | N/mm <sup>2</sup> | 11                                                      | 11            | 11           | 10,5         |
| Modul pružnosti - ohybu | EN 310          | N/mm <sup>2</sup> | 1.800                                                   | 1.800         | 1.600        | 1.500        |
| Pevnost v tahu          | EN 319          | N/mm <sup>2</sup> | 0,4                                                     | 0,4           | 0,35         | 0,3          |
| Odolnost při zvedání    | EN 311          | N/mm <sup>2</sup> | 0,8                                                     | 0,8           | 0,8          | 0,8          |

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku. S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů, nemohou být naše technické datové listy a výrobní podklady v žádném případě pokládány za právně závazná ujištění o obsažených vlastnostech produktů. Z důvodu neustálého kontinuálního vývoje a změn nabídky našich výrobků, možných změn relevantních norem, zákonů a ustanovení, nejsou naše katalogové listy a technické dokumenty výrobků výslovným příslibem v nich uvedených vlastností. Nemůže z nich být zejména odvozena vhodnost použití pro konkrétní účely. Je tedy věcí osobní odpovědnosti příslušného uživatele, aby předem zvážil vhodnost v dokumentu popsaného výrobku pro zamýšlené použití, zohlednil právní rámcové podmínky a aktuální stav techniky. Dále výslovně odkazujeme na platnost našich všeobecných obchodních podmínek. Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na webových stránkách: [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

#### Pfleiderer Deutschland GmbH

Ingolstädter Str. 51  
92318 Neumarkt  
Německo

Telefon +49 (0) 91 81 28 48 0

Fax +49 (0) 91 81 28 48 2

[info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com)

[www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)