

List technických údajů

DecoBoard P6

Dřevotřísková deska typu P6 podle DIN EN 312, s možností vysokého zatížení, je vhodná pro nosné účely v suchém sektoru, oboustranně opatřená povlakem z melaminové pryskyřice.



Aplikace



Skladová technika

Vlastnosti



Antimikrobiální



Protiskluzové



Nosné prvky – obzvláště vysoká pevnost v ohybu

Certifikáty



Specifikace			Jednotka	Zkušební norma
Jmenovitá tloušťka	30	38	mm	
Tolerance tloušťky		±0,5	mm	EN 14323
Tolerance délky a šířky		± 5	mm	EN 14323
Tolerance délky a šířky (přířezy)		± 2,5	mm	EN 14323
Průhyb		≤ 2 ¹⁾	mm/m	EN 14323
Vytrhávání v oblasti hrany		≤ 10	mm	EN 14323
Vytrhávání v oblasti hrany (přířezy)		≤ 3	mm	EN 14323
Povrchové vady (Body)		≤ 2	mm ² /m ²	EN 14323
Povrchové vady (Podélná chyba)		≤ 20	mm/m	EN 14323
Chování v případě otěru		≥ 1,5 ²⁾	N	EN 14323
Odolnost vůči otiskům		≥ 3	Stupeň	EN 14323
Náchylnost k tvoření trhlin		≥ 3	Stupeň	EN 14323
Odolnost proti oděru (jednobarvné dekory)		3A	Třída	EN 14323
Odolnost proti oděru (tištěné dekory)		1	Třída	EN 14323
Odolnost proti oděru (tištěné dekory s overlay)		3A	Třída	EN 14323
Světelná stálost (xenonová-obloukovka)	min. 4 Šedá stupnice			EN 14323
Střední hustota	710 - 690 ³⁾	690 - 670 ³⁾	kg/m ³	EN 323
Pevnost v ohybu	15 ³⁾	14 ³⁾	N/mm ²	EN 310
Modul pružnosti - ohybu	2.400 ³⁾	2.200 ³⁾	N/mm ²	EN 310
Pevnost v tahu	0,35 ³⁾	0,3 ³⁾	N/mm ²	EN 319
Uvolňování formaldehydu	E1 E05			
Reakce na oheň (EU třída reakce)	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m ³)			

¹⁾ U symetrické struktury výrobku

²⁾ S výjimkou hladkých a matných konstrukcí, stejně jako dekorů s perleťovým efektem

³⁾ Nosný materiál

List technických údajů

DecoBoard P6

Další informace

Norma produktu	EN 14322
Oblasti použití	DecoBoard P6 je oboustranně povrstvená deska z materiálu na bázi dřeva, spojovaná močovinovou pryskyřicí, k použití pro nosné účely, speciálně v suchých prostorech. Kombinuje možnost vysokého zatížení a nadprůměrnou houževnatost s přednostmi optimalizovaného povlaku. DecoBoard P6 je ideální pro regály, na horní straně v kombinaci se strukturou skidproof a zvláštním složením produktu dosahuje koeficientu neklouzavosti R10 a třídy odolnosti proti oděru AC4. Navíc zadní strana s bílým povrstvením přináší výrazné zlepšení světelných poměrů.
Nosný materiál	- PremiumBoard P6 - Dřevotřísková deska typu P6 podle EN 312, s možností vysokého zatížení, je vhodná pro nosné účely v suchém sektoru.
Bezpečnost výrobku	- Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace. - Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011). - Výrobek vyrábíme bez přísad organohalogenových sloučenin, těžkých kovů, konzervačních látek, prostředků na ochranu dřeva a bez organických rozpouštědel.
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Tepla	Zdroje tepla (např. B kávovary, tiskárny, faxy atd.) by neměly být v přímém kontaktu s deskou, jinak by mohlo dojít k prasklinám v důsledku dehydratace. Pro trvalé vystavení teple jsou povoleny teploty do maximální teploty až do 50 °C. V případě trvalého tepelného zatížení výslovně poukazujeme na riziko praskání.
Zvláštnosti	Ochranná fólie musí být odstraněna co nejdříve po zpracování – nejpozději však po 6 měsících – aby bylo zajištěno odstranění fólie beze zbytků. Fóliové desky nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření (UV záření).
Poznámka	- certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání. - FSC license code: FSC® C011773 - PEFC license code: PEFC/04-32-0828
Barevná a povrchová shoda	- Dekor, struktura a opotřebení ovlivňují konečný vzhled produktu. - Vzhledem k různým výrobním technologickým specifickým pro daný výrobek dochází také k dekorativním/strukturovým/nosným kombinacím díky kterým můžou různé skupinami výrobků a formáty vykazovat menší optické a hmatové odchylky. Takové odchylky nepředstavují vadu. - Zejména volba struktury povrchu má významný vliv na vizuální dojem a to jak ve vnímání hmatu, jakož to i technické vlastnosti výrobku. To znamená, že celkový dojem z dekoru se může změnit v závislosti na struktuře povrchu. Kromě toho mechanické vlivy na povrch výrobku v tmavých dekorech mohou vést k kontrastnějšímu optickému vnímání. - Abychom zajistili, že u našich výrobků vždy dosáhneme nejlepšího výsledku a předem vyjasníme případné odchylky, rádi vám poradíme individuálně.

Další informace o produktech, formátech a kombinacích dekorů/struktur naleznete v www.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku. S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů, nemohou být naše technické datové listy a výrobní podklady v žádném případě pokládány za právně závazná ujištění o obsažených vlastnostech produktů. Z důvodu neustálého kontinuálního vývoje a změn nabídky našich výrobků, možných změn relevantních norem, zákonů a ustanovení, nejsou naše katalogové listy a technické dokumenty výrobků výslovným příslibem v nich uvedených vlastností. Nemůže z nich být zejména odvozena vhodnost použití pro konkrétní účely. Je tedy věcí osobní odpovědnosti příslušného uživatele, aby předem zvážil vhodnost v dokumentu popsaného výrobku pro zamýšlené použití, zohlednil právní rámcové podmínky a aktuální stav techniky. Dále výslovně odkazujeme na platnost našich všeobecných obchodních podmínek.

Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na webových stránkách: www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH

Ingolstädter Str. 51
92318 Neumarkt
Německo

Telefon +49 (0) 91 81 28 48 0
Fax +49 (0) 91 81 28 48 2
info@pfleiderer.com
www.pfleiderer.com