


## List technických údajů

### Duropal Pracovní Deska Quadra XTreme Touch P2

Pracovní deska z dřevotřísky typu P2 podle EN 312, strana dekoru polepená Duropal XTreme Touch s odolným, elektronovým paprskem tvrzeným povrchem v souladu s EN 438, spodní strana opatřena protitahem proti vnikání vlhkosti. Přední hrana pracovní desky Quadra pro postformování má poloměr 3 mm, zadní hrana je utěsněna ochrannou hranou. Alternativně je k dostání také na obou stranách tvarově opracovaná. Duropal XTreme Touch je atraktivní, super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů v kombinaci s přirozeně vypadající strukturou kamene nebo dřeva.



#### Aplikace



Výroba nábytku a provedení interiérů

#### Vlastnosti



Různé dekory a/nebo struktury



Snadná údržba



Anti-fingerprint



Vhodné pro styk s potravinami



Obzvláště nízké emise

#### Certifikáty



Specifikace							Jednotka	Zkušební norma	
Jmenovitá tloušťka	28	28	28	38	38	38	mm		
Šířka	600	900	1.200	600	900	1.200	mm		
Tolerance tloušťky							± 0,4	mm	
Tolerance délky							± 5	mm	ISO 13894-1
Vady v povrchu – HPL							max. 1 <sup>1)</sup> max. 10 <sup>2)</sup>	mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> mm/m <sup>2</sup>	EN 438-2
Rovnost hran							± 0,5	mm/m	ISO 13894-1
Pravouhlost							≤ 2	mm/m	ISO 13894-1
Rovnost (podélná)							≤ 2	mm/m	ISO 13894-1
Rovnost (příčné)	≤ 0,9	≤ 1,6	≤ 2	≤ 0,9	≤ 1,6	≤ 2	mm/m	ISO 13894-1	
Odolnosti proti vlhkému teplu, 100 °C (ostatní povrchy) – HPL							min. 4	Úroveň	EN 438-2
Odolnosti proti vlhkému teplu, 160 °C (ostatní povrchy) – HPL							min. 4	Úroveň	EN 438-2
Odolnost proti vodní páře (ostatní povrchy) – HPL							min. 4	Úroveň	EN 438-2
Odolnost proti oděru povrchu – HPL							min. 150	U	EN 438-2
Odolnost proti poškrábání (strukturované povrchy) – HPL							min. 3	Úroveň	EN 438-2

## List technických údajů

### Duropal Pracovní Deska Quadra XTreme Touch P2

Specifikace							Jednotka	Zkušební norma
Jmenovitá tloušťka	28	28	28	38	38	38	mm	
Šířka	600	900	1.200	600	900	1.200	mm	
Odolný proti rázovému namáhání (koule s malým průměrem)	min. 15 <sup>3)</sup>						N	ISO 13894-1
Odolnost proti skvrnám (skupina 1 a 2) – HPL	min. 5						Úroveň	EN 438-2
Odolnost proti skvrnám (skupina 3) – HPL	min. 4						Úroveň	EN 438-2
Světelná stálost (xenonová oblokovka) – HPL	4-5 Šedá stupnice							EN 438-2
Reakce na oheň (EU třída reakce)	neklasifikováno							
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI							EN 717-1
Střední hustota	600 - 580 <sup>4)</sup>	600 - 580 <sup>4)</sup>	600 - 580 <sup>4)</sup>	580 - 540 <sup>4)</sup>	580 - 540 <sup>4)</sup>	580 - 540 <sup>4)</sup>	kg/m <sup>3</sup>	EN 323
Surové nosné materiály	9,5 <sup>4)</sup>	9,5 <sup>4)</sup>	9,5 <sup>4)</sup>	8,5 <sup>4)</sup>	8,5 <sup>4)</sup>	8,5 <sup>4)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	EN 310
modul pružnosti - pevnost v ohybu	1.350 <sup>4)</sup>	1.350 <sup>4)</sup>	1.350 <sup>4)</sup>	1.200 <sup>4)</sup>	1.200 <sup>4)</sup>	1.200 <sup>4)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	EN 310
Pevnost v tahu	0,25 <sup>4)</sup>	0,25 <sup>4)</sup>	0,25 <sup>4)</sup>	0,2 <sup>4)</sup>	0,2 <sup>4)</sup>	0,2 <sup>4)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	EN 319
Odolnost při zvedání	0,8 <sup>4)</sup>						N/mm <sup>2</sup>	EN 311
stálost – voděodolnost	≤ 15						%	ISO 13894-1
Ukotvení upevňovacích prvků (plocha)	≥ 1.500						N	ISO 13894-1
Ukotvení upevňovacích prvků (hrana)	≥ 500						N	ISO 13894-1
přilnavost	≥ 0,6						N/mm <sup>2</sup>	ISO 13894-1
Pevnost v tahu při ohybu	≥ 0,6						N/mm <sup>2</sup>	ISO 13894-1
stálost – kvalita lepeného spoje	≥ 3						Úroveň	ISO 13894-1
stálost – odolnost proti zvýšeným teplotám	beze změny							ISO 13894-1

<sup>1)</sup> Nečistoty, skvrny a podobné povrchové vady

<sup>2)</sup> Vlákna, chlupy a škrábance

<sup>3)</sup> Žádné poškození povrchu podle normy; možná optická změna povrchu (>10 N)

<sup>4)</sup> Nosný materiál

#### Další informace

Norma produktu	• EN 13894-1
Oblasti použití	• Pracovní desky Duropal mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.
Nosný materiál	• ClassicBoard P2 CARB2 • Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.

## List technických údajů

### Duropal Pracovní Deska Quadra XTreme Touch P2

Bezpečnost výrobku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.</li> <li>Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).</li> <li>Výrobek vyrábíme bez přísad halogenů, těžkých kovů, konzervačních látek, prostředků na ochranu dřeva a bez organických rozpouštědel.</li> </ul>
Zvláštnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Širokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na <a href="http://www.pfleiderer.com">www.pfleiderer.com</a>.</li> </ul>
Poznámka	<ul style="list-style-type: none"> <li>certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.</li> <li>FSC license code: FSC® C011773</li> <li>PEFC license code: PEFC/04-32-0828</li> </ul>
Barevná a povrchová shoda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dekor, struktura a opotřebení ovlivňují konečný vzhled produktu.</li> <li>Vzhledem k různým výrobním technologickým specifickým pro daný výrobek dochází také k dekorativním/strukturovým/nosným kombinacím díky kterým můžou různé skupinami výrobků a formáty vykazovat menší optické a hmatové odchylky. Takové odchylky nepředstavují vadu.</li> <li>Zejména volba struktury povrchu má významný vliv na vizuální dojem a to jak ve vnímání hmatu, jakož to i technické vlastnosti výrobku. To znamená, že celkový dojem z dekoru se může změnit v závislosti na struktuře povrchu. Kromě toho mechanické vlivy na povrch výrobku v tmavých dekorech mohou vést k kontrastnějšímu optickému vnímání.</li> <li>Abychom zajistili, že u našich výrobků vždy dosáhnete nejlepšího výsledku a předem vyjasníme případné odchylky, rádi vám poradíme individuálně.</li> </ul>

Další informace o produktech, formátech a kombinacích dekorů/struktur naleznete v [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH

Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku.

S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů naše technické datové listy a výrobní podklady výslovně nepředstavují žádné právně závazné ujištění o obsažených vlastnostech produktů. Zejména z nich nelze odvozovat vhodnost produktu pro konkrétní účel použití. Proto tedy každý jednotlivý uživatel osobně odpovídá za to, že si předem sám odzkouší zpracování a vhodnost produktů popsaných v tomto dokumentu pro zamýšlené použití a že bude mít na zřeteli právně závazné rámcové podmínky a příslušnou aktuální technickou úroveň. Dále odkazujeme výslovně na naše Všeobecné obchodní podmínky.