

List technických údajů

OrganicBoard P2 surový

Tolerance tloušťky	± 0,3 mm
Tolerance délky (EN 324-1)	± 5 mm
Tolerance šířky (EN 324-1)	± 5 mm
Rovnost hran (EN 324-2)	1,5 mm/m
Pravoúhlost (EN 324-2)	2 mm/m
Vlhkost desky (EN 322)	9 % ± 4 %
Emisní třída formaldehydu	E1 E05

Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotka	Požadavek			
			Tloušťka / tloušťka od ... do (mm, jmenovitý rozměr)			
			> 6 do ≤ 13	> 13 do ≤ 20	> 20 do ≤ 25	> 32 do ≤ 40
Střední hustota	EN 323	kg/m ³	720 – 700	640 – 620	620 – 600	640 – 620
Pevnost v ohybu	EN 310	N/mm ²	11	11	10,5	8,5
Modul pružnosti - ohybu	EN 310	N/mm ²	1.800	1.600	1.500	1.200
Pevnost v tahu	EN 319	N/mm ²	0,4	0,35	0,3	0,2
Odolnost při zvedání	EN 311	N/mm ²	0,8	0,8	0,8	0,8

© Copyright 2024 Pfleiderer Deutschland GmbH

Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku.

S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů naše technické datové listy a výrobní podklady výslovně nepředstavují žádné právně závazné ujištění o obsažených vlastnostech produktů. Zejména z nich nelze odvozovat vhodnost produktu pro konkrétní účel použití. Proto tedy každý jednotlivý uživatel osobně odpovídá za to, že si předem sám odzkouší zpracování a vhodnost produktů popsaných v tomto dokumentu pro zamýšlené použití a že bude mít na zřeteli právně závazné rámcové podmínky a příslušnou aktuální technickou úroveň. Dále odkazujeme výslovně na naše Všeobecné obchodní podmínky.