


List technických údajů

PrimeBoard XTreme SuperMatt P3

Dřevotřísková deska s povlakem z melaminové pryskyřice, typu P3 pro vlhké prostory, s vysoce kvalitním a inovativním supermatným lakováním a efektem proti otiskům prstů pro vertikální aplikace.



Aplikace



Výroba nábytku a provedení interiérů

Vlastnosti



Různé dekory a/nebo struktury



Snadná údržba



Anti-fingerprint



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Certifikáty



Specifikace								Jednotka	Zkušební norma
Jmenovitá tloušťka	13	16	18	19	22	25	28	mm	
Tolerance tloušťky	+0,5/-0,3	+0,5/-0,3	+0,5/-0,3	+0,5/-0,3	±0,5	±0,5	±0,5	mm	EN 14323
Tolerance délky a šířky	± 5							mm	EN 14323
Průhyb	≤ 2 ¹⁾							mm/m	EN 14323
Vytrhávání v oblasti hrany	≤ 10							mm	EN 14323
Chování v případě otěru	≥ 3,5							N	v souladu s EN 15186 / Postrup B
Odolnost vůči mikroškrábancům	1							Třída	DIN CEN/TS 16611, IHD-W-466 / Verfahren A
Zkouška tzv. řezání mřížky	≤ 1							Hodnota	EN ISO 2409
Chemická odolnost	1B							skupina zatížení	DIN 68861-1
Povrchový lesk	≤ 5 / 60°								EN 13722
Odolnost vůči otěru	2A							skupina zatížení	DIN 68861-2
Světelná stálost (xenonová-obloukovka)	min. 4 Sedá stupnice min. 6 na stupnici modré								EN 15187
Náchylnost k tvoření trhlin	5							Stupeň	EN 14323
Chování v suchém žár	7D (70 °C)							skupina zatížení	DIN 68861-7
Chování ve vlhkém žár	8B (70 °C)							skupina zatížení	DIN 68861-8
Vady v povrchu	Vady v povrchu nesmí být rušivé. Jsou přípustné chyby větší než 1,0 mm ² , které jsou zjištěny při hodnocení povrchu z pozorování vzdálenosti a úhlu pohledu asi na 30°. Maximálně 1 chyba na m ² . Celkový počet chyb povolených na desce může být soustředěn na jeden bod nebo rozdělen na více chyb.								AMK-MB-009
Reakce na oheň	normálně hořlavé								

List technických údajů

PrimeBoard XTreme SuperMatt P3

Specifikace								Jed- notka	Zkušební norma
Jmenovitá tloušťka	13	16	18	19	22	25	28	mm	
Reakce na oheň (EU třída reakce)	D-s2,d0								EN 13986 (CWFT) v závislosti na použití
Emisní třída formaldehydu	E1 E05								EN 717-1
Střední hustota	740 - 690 ²⁾	690 - 680 ²⁾	690 - 680 ²⁾	690 - 680 ²⁾	680 - 660 ²⁾	680 - 660 ²⁾	660 - 640 ²⁾	kg/m ³	EN 323
Pevnost v ohybu	15 ²⁾	14 ²⁾	14 ²⁾	14 ²⁾	12 ²⁾	12 ²⁾	11 ²⁾	N/mm ²	EN 310
modul pružnosti - pevnost v ohybu	2.050 ²⁾	1.950 ²⁾	1.950 ²⁾	1.950 ²⁾	1.850 ²⁾	1.850 ²⁾	1.700 ²⁾	N/mm ²	EN 310
Pevnost v tahu	0,45 ²⁾	0,45 ²⁾	0,45 ²⁾	0,45 ²⁾	0,4 ²⁾	0,4 ²⁾	0,35 ²⁾	N/mm ²	EN 319
Tloušťka bobtnání působením vlhkosti (24 h)	17 ²⁾	14 ²⁾	14 ²⁾	14 ²⁾	13 ²⁾	13 ²⁾	13 ²⁾	%	EN 317

¹⁾ U symetrické struktury výrobku

²⁾ Nosný materiál

Další informace

Norma produktu	• v souladu s EN 14322
Oblasti použití	• Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.
Nosný materiál	• ClassicBoard P3 • Dřevotřísková deska typu P3 vhodná pro nenosná použití ve vlhkých prostorech.
Bezpečnost výrobku	• Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace. • Výrobek vyrábíme bez přísad organohalogenových sloučenin, těžkých kovů, konzervačních látek, prostředků na ochranu dřeva a bez organických rozpouštědel.

List technických údajů

PrimeBoard XTreme SuperMatt P3

Zvláštnosti	- Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. - Viz Kolekce PrimeBoard XTreme - V tomto dokumentu jsou uvedeny hlavní rysy kvality PrimeBoard XTreme. Vlastnosti, které zde nejsou uvedeny, ale budou jednotlivě požadovány, lze doplnit na požádání v souladu s příslušnými normami a zkušebními postupy. - Door het industriële productieproces en ondanks de modernste productietechnologie is het niet mogelijk om een volledig foutloos oppervlak te produceren, kleine onvolkomenheden en oneffenheden in het oppervlak zijn daarom toegestaan. - Kvůli ochraně vysoce kvalitních povrchů dodává Pfleiderer lakované plochy opatřené ochrannou fólií. Ochranná fólie musí být odstraněna co nejdříve po zpracování – nejpozději však po 6 měsících – aby bylo zajištěno odstranění fólie beze zbytků. Fóliové desky nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření (UV záření). - Doporučujeme použití v interiéru s normálními klimatickými podmínkami, tj. s relativní vlhkostí 40 – 60 % a přirozeným denním světlem. V budovách s větrací technikou je třeba trvale udržovat normální klima vhodným větráním. - Všechny uvedené technické hodnoty platí výhradně pro mírné podnebí s pokojovými teplotami max. 35 °C. - Za nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou teploty nad 35°C, úplná tma a velmi vysoká vlhkost, může u lakovaných výrobků dojít k mírnému tmavému zežloutnutí. To je reverzibilní UV zářením, ale není zaručeno úplné obnovení původního barevného tónu. Za tento proces a výsledné barevné změny nepřebíráme žádnou odpovědnost.
Likvidace	Deska PrimeBoard XTreme je klasifikována jako starší třída dřeva a2. Platí pro ně známá pravidla likvidace odpadu pro využití materiálu a energie.
Poznámka	- certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání. - FSC license code: FSC® C011773 - PEFC license code: PEFC/04-32-0828
Barevná a povrchová shoda	- Dekor, struktura a opotřebení ovlivňují konečný vzhled produktu. - Vzhledem k různým výrobním technologickým specifikům pro daný výrobek dochází také k dekorativním/strukturním/nosným kombinacím díky kterým mohou různé skupinami výrobků a formáty vykazovat menší optické a hmatové odchylky. Takové odchylky nepředstavují vadu. - Zejména volba struktury povrchu má významný vliv na vizuální dojem a to jak ve vnímání hmatu, jakož to i technické vlastnosti výrobku. To znamená, že celkový dojem z dekoru se může změnit v závislosti na struktuře povrchu. Kromě toho mechanické vlivy na povrch výrobku v tmavých dekorech mohou vést k kontrastnějšímu optickému vnímání. - Abychom zajistili, že u našich výrobků vždy dosáhnete nejlepšího výsledku a předem vyjasníme případné odchylky, rádi vám poradíme individuálně.

Další informace o produktech, formátech a kombinacích dekorů/struktur naleznete v www.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku. S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů, nemohou být naše technické datové listy a výrobní podklady v žádném případě pokládány za právně závazná ujištění o obsažených vlastnostech produktů. Z důvodu neustálého kontinuálního vývoje a změn nabídky našich výrobků, možných změn relevantních norem, zákonů a ustanovení, nejsou naše katalogové listy a technické dokumenty výrobků výslovným příslibem v nich uvedených vlastností. Nemůže z nich být zejména odvozena vhodnost použití pro konkrétní účely. Je tedy věcí osobní odpovědnosti příslušného uživatele, aby předem zvážil vhodnost v dokumentu popsaného výrobku pro zamýšlené použití, zohlednil právní rámcové podmínky a aktuální stav techniky. Dále výslovně odkazujeme na platnost našich všeobecných obchodních podmínek.

Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na webových stránkách: www.pfleiderer.com