

List technických údajů

StyleBoard MDF černá

Tolerance tloušťky	± 0,3 mm
Tolerance délky (EN 324-1)	± 5 mm
Tolerance šířky (EN 324-1)	± 5 mm
Rovnost hran (EN 324-2)	1,5 mm/m
Pravoúhlost (EN 324-2)	2 mm/m
Vlhkost desky (EN 322)	6 % ± 2 %
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI

Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotka	Požadavek				
			Tloušťka / tloušťka od ... do (mm, jmenovitý rozměr)				
			> 4,9 do ≤ 6	> 6 do ≤ 9	> 9 do ≤ 12	> 12 do ≤ 19	> 19 do ≤ 30
Střední hustota	EN 323	kg/m ³	780	780	780	770	770
Pevnost v ohybu	EN 310	N/mm ²	29	29	29	27	27
Modul pružnosti - ohybu	EN 310	N/mm ²	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300
Pevnost v tahu	EN 319	N/mm ²	0,65	0,65	0,6	0,6	0,6
Nabobtnání, 24 h	EN 317	%	≤ 30	≤ 17	≤ 15	≤ 12	≤ 10

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku. S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů, nemohou být naše technické datové listy a výrobní podklady v žádném případě pokládány za právně závazná ujištění o obsažených vlastnostech produktů. Z důvodu neustálého kontinuálního vývoje a změn nabídky našich výrobků, možných změn relevantních norem, zákonů a ustanovení, nejsou naše katalogové listy a technické dokumenty výrobků výslovným příslibem v nich uvedených vlastností. Nemůže z nich být zejména odvozena vhodnost použití pro konkrétní účely. Je tedy věcí osobní odpovědnosti příslušného uživatele, aby předem zvážil vhodnost v dokumentu popsaného výrobku pro zamýšlené použití, zohlednil právní rámcové podmínky a aktuální stav techniky. Dále výslovně odkazujeme na platnost našich všeobecných obchodních podmínek. Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na webových stránkách: www.pfleiderer.com