DUROPAL | thermopal

PFLEIDERER

2024-04-16

List technických údajů

StyleBoard MDF černá

Tolerance tloušťky	± 0,2 mm
Tolerance délky (EN 324-1)	± 5 mm
Tolerance šířky (EN 324-1)	± 5 mm
Rovnost hran (EN 324-2)	1,5 mm/m
Pravoúhlost (EN 324-2)	2 mm/m
Vlhkost desky (EN 322)	6 % ± 2 %
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI

Vlastnost	Zkušební metoda	Jed-notka	Požadavek			
			Tloušťka / tloušťka od ... do (mm, jmenovitý rozměr)			
			> 6 do ≤ 9	> 9 do ≤ 12	> 12 do ≤ 19	> 19 do ≤ 30
Střední hustota	EN 323	kg/m³	780	780	770	770
Pevnost v ohybu	EN 310	N/mm²	32	32	30	28
Modul pružnosti - ohybu	EN 310	N/mm²	2.800	2.800	2.500	2.300
Pevnost v tahu	EN 319	N/mm²	0,65	0,65	0,65	0,65

© Copyright 2024 Pfleiderer Deutschland GmbH
Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku.
S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů naše technické datové listy a výrobní podklady výslovně nepředstavují žádné právně závazné ujištění o obsažených vlastnostech produktů. Zejména z nich nelze odvozovat vhodnost produktu pro konkrétní účel použití. Proto tedy každý jednotlivý uživatel osobně odpovídá za to, že si předem sám odzkouší zpracování a vhodnost produktů popsaných v tomto dokumentu pro zamýšlené použití a že bude mít na zřeteli právně závazné rámcové podmínky a příslušnou aktuální technickou úroveň. Dále odkazujeme výslovně na naše Všeobecné obchodní podmínky.

Pfleiderer Deutschland GmbH
Ingolstädter Str. 51
92318 Neumarkt
Německo

Telefon +49 (0) 91 81 28 48 0
Fax +49 (0) 91 81 28 48 2
info@pfleiderer.com
www.pfleiderer.com