

List technických údajů

StyleBoard MDF plus

Tolerance tloušťky	± 0,3 mm
Tolerance délky (EN 324-1)	± 5 mm
Tolerance šířky (EN 324-1)	± 5 mm
Rovnost hran (EN 324-2)	1,5 mm/m
Pravoúhlost (EN 324-2)	2 mm/m
Vlhkost desky (EN 322)	6 % ± 2 %
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI

Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotka	Požadavek					
			Tloušťka / tloušťka od ... do (mm, jmenovitý rozměr)					
			> 4,9 do ≤ 6	> 6 do ≤ 9	> 9 do ≤ 12	> 12 do ≤ 19	> 19 do ≤ 30	> 30 do ≤ 40
Střední hustota	EN 323	kg/m ³	720	720	720	710	710	700
Pevnost v ohybu	EN 310	N/mm ²	25	25	25	23	23	21
Modul pružnosti - ohybu	EN 310	N/mm ²	2.200	2.200	2.200	2.100	2.100	2.000
Pevnost v tahu	EN 319	N/mm ²	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	0,4

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku. S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů, nemohou být naše technické datové listy a výrobní podklady v žádném případě pokládány za právně závazná ujištění o obsažených vlastnostech produktů. Z důvodu neustálého kontinuálního vývoje a změn nabídky našich výrobků, možných změn relevantních norem, zákonů a ustanovení, nejsou naše katalogové listy a technické dokumenty výrobků výslovným příslibem v nich uvedených vlastností. Nemůže z nich být zejména odvozena vhodnost použití pro konkrétní účely. Je tedy věcí osobní odpovědnosti příslušného uživatele, aby předem zvážil vhodnost v dokumentu popsaného výrobku pro zamýšlené použití, zohlednil právní rámcové podmínky a aktuální stav techniky. Dále výslovně odkazujeme na platnost našich všeobecných obchodních podmínek. Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na webových stránkách: www.pfleiderer.com