

List technických údajů

StyleBoard MDF.RWH

Tolerance tloušťky	± 0,2 mm
Tolerance délky (EN 324-1)	± 5 mm
Tolerance šířky (EN 324-1)	± 5 mm
Rovnost hran (EN 324-2)	1,5 mm/m
Pravoúhlost (EN 324-2)	2 mm/m
Vlhkost desky (EN 322)	9 % ± 4 %
Emisní třída formaldehydu	E1 E05

Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotka	Požadavek
			Tloušťka / tloušťka od ... do (mm, jmenovitý rozměr)
			> 12 do ≤ 20
Střední hustota	EN 323	kg/m ³	≥ 600
Pevnost v ohybu	EN 310	N/mm ²	14
Modul pružnosti - ohybu	EN 310	N/mm ²	1.600
Pevnost v tahu	EN 319	N/mm ²	0,3
Nabobtnání, 24 h	EN 317	%	10
Pevnost v příčném tahu po zkoušce varem	EN 1087-1	N/mm ²	0,06

© Copyright 2024 Pfleiderer Deutschland GmbH

Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku.

S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů naše technické datové listy a výrobní podklady výslovně nepředstavují žádné právně závazné ujištění o obsažených vlastnostech produktů. Zejména z nich nelze odvozovat vhodnost produktu pro konkrétní účel použití. Proto tedy každý jednotlivý uživatel osobně odpovídá za to, že si předem sám odzkouší zpracování a vhodnost produktů popsaných v tomto dokumentu pro zamýšlené použití a že bude mít na zřeteli právně závazné rámcové podmínky a příslušnou aktuální technickou úroveň. Dále odkazujeme výslovně na naše Všeobecné obchodní podmínky.