


## Scheda tecnica

### Duropal Pannello XTreme MDF plus bilaminato

Pannello bilaminato da un pannello in fibra a media densità (MDF) con struttura omogenea, rivestito su entrambi i lati con Duropal XTreme, un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger.



#### Applicazioni



Arredamento e design  
d'interni

#### Caratteristiche




Ampia scelta di decori e/  
o finiture



Facile da pulire



Effetto anti-finger



Sicuro per gli alimenti

#### Certificati



Specifiche					Unità	Norma prova
<b>Spessore nominale</b>	9,6	17,6	19,6	20,6	mm	
<b>Spessore HPL</b>	0,8	0,8	0,8	0,8	mm	
Esecuzione bordo anteriore		non lavorato				
Esecuzione bordo posteriore		non lavorato				
Tolleranza spessore		± 0,5			mm	ISO 13894-1
Tolleranza lunghezza		± 5			mm	ISO 13894-1
Tolleranza larghezza		± 5			mm	ISO 13894-1
Difetti superficiali – HPL		max. 1 <sup>1)</sup> max. 10 <sup>2)</sup>			mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> mm/m <sup>2</sup>	EN 438-2
Rettilineità dei bordi		± 0,5			mm/m	ISO 13894-1
Ortogonalità		≤ 2			mm/m	ISO 13894-1
Planarità (lunghezza)	-	max. 2	max. 2	max. 2	mm/m	EN 13894-1
Planarità (larghezza)	-	max. 2	max. 2	max. 2	mm/m	EN 13894-1
Resistenza al calore umido, 100 °C (altre finiture) – HPL		min. 4			classe	EN 438-2
Resistenza al calore secco, 160 °C (altre finiture) – HPL		min. 4			classe	EN 438-2
Resistenza al vapore acqueo (altre finiture) – HPL		min. 4			classe	EN 438-2
Resistenza all'abrasione superficiale – HPL		min. 150			U	EN 438-2
Resistenza ai graffi (finiture lisce) – HPL		min. 3			classe	EN 438-2
Resistenza all'urto (sfera di piccolo diametro)		min. 15 <sup>3)</sup>			N	ISO 13894-1
Resistenza alle macchie (gruppi 1 & 2) – HPL		min. 5			classe	EN 438-2
Resistenza alle macchie (gruppo 3) – HPL		min. 4			classe	EN 438-2

## Scheda tecnica

### Duropal Pannello XTreme MDF plus bilaminato

Specifiche	9,6	17,6	19,6	20,6	Unità	Norma prova
<b>Spessore nominale</b>	<b>9,6</b>	<b>17,6</b>	<b>19,6</b>	<b>20,6</b>	<b>mm</b>	
<b>Spessore HPL</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>mm</b>	
Resistenza alla variazione di colore alla luce all'arco allo xeno – HPL		4 a 5 class. della scala dei grigi				EN 438-2
Reazione al fuoco		normalmente infiammabile				
Reazione al fuoco (Euroclasse)	non classificato	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0		EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG
Classe formaldeide		E1 E05 TSCA Title VI				EN 717-1
Peso specifico	720 <sup>4)</sup>	710 <sup>4)</sup>	710 <sup>4)</sup>	710 <sup>4)</sup>	kg/m <sup>3</sup>	EN 323
Resistenza a flessione	25 <sup>4)</sup>	23 <sup>4)</sup>	23 <sup>4)</sup>	23 <sup>4)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	EN 310
Modulo di elasticità a flessione	2.200 <sup>4)</sup>	2.100 <sup>4)</sup>	2.100 <sup>4)</sup>	2.100 <sup>4)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	EN 310
Coesione interna	0,55 <sup>4)</sup>	0,45 <sup>4)</sup>	0,45 <sup>4)</sup>	0,45 <sup>4)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	EN 319
Resistenza agli elementi di fissaggio (superficie)	≥ 100	≥ 1.500	≥ 1.500	≥ 1.500	N/mm N	ISO 13894-1
Resistenza agli elementi di fissaggio (laterale)		≥ 500			N	ISO 13894-1
Forza di adesione		≥ 0,8			N/mm <sup>2</sup>	ISO 13894-1
Resistenza alla flessione-trazione		≥ 0,8			N/mm <sup>2</sup>	ISO 13894-1
Durabilità – Qualità della linea incollaggio		≥ 3			classe	ISO 13894-1
Durabilità – Resistenza a temperature elevate		nessun cambiamento				ISO 13894-1

<sup>1)</sup> Sporco, macchie e altri difetti superficiali simili

<sup>2)</sup> Fibre, fessure capillari e scalfitture

<sup>3)</sup> Nessun danno alla superficie secondo lo standard, possibile modifica ottica della superficie (>10 N)

<sup>4)</sup> Supporto

#### Ulteriori informazioni

Norma prodotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rapportato alla norma EN 13894-2</li> </ul>
Campi d'applicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementi decorativi e resistenti per mobili e design d'interni per i quali è necessario un materiale di supporto omogeneo con bordi della – migliore qualità (sagomabili e verniciabili): in ristoranti e negozi ma anche in uffici e strutture ricettive.</li> </ul>
Supporto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• StyleBoard MDF plus</li> <li>• Pannello di fibra a media densità (MDF), con struttura omogenea.</li> </ul>

## Scheda tecnica

### Duropal Pannello XTreme MDF plus bilaminato

Sicurezza prodotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Questo prodotto è conforme al REACH CE 1907/2006 un materiale non soggetto ai sensi dell' articolo 7 e alla sua registrazione.</li> <li>In conformità al Regolamento (UE) N. 10/2011 la superficie si presenta fisiologicamente senza pericolo e adatta per un contatto diretto con gli alimenti.</li> </ul>
Particularità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Più liscia è la finitura e più scuro è il decoro, più sensibile è la superficie alle macchie.</li> <li>A seconda del campo di impiego concreto, delle condizioni di luce e della decorazione, possono presentarsi determinati effetti ottici in ragione di un orientamento esiguo della superficie laccata. Ciò è dovuto alle tecniche di produzione e non costituisce un difetto della qualità.</li> <li>In base al decoro e alla finitura, cambiando l'angolo di osservazione, possono presentarsi minimi differenze ottiche tra pannello e pannello. Ciò è dovuto alle tecniche di produzione e non costituisce un difetto della qualità.</li> <li>Per le applicazioni su superfici ampie si consiglia, in particolare, durante la post-lavorazione e/o il montaggio di fare attenzione all'omogeneità cromatica e strutturale dei pannelli e dei tagli utilizzati e di lavorare il materiale tenendo conto della direzione di produzione.</li> <li>Per evitare possibili difetti estetici e ottici, raccomandiamo di rispettare assolutamente l'orientamento dei pannelli indicato sulla pellicola protettiva del prodotto – soprattutto per le applicazioni su grandi superfici.</li> <li>XTreme Opaca non impedisce del tutto i graffi, ma può essere impiegato per utilizzi orizzontali.</li> <li>La classificazione HGP, HGS e HGF viene ottenuta esclusivamente con le strutture superficiali da noi raccomandate per le applicazioni orizzontali. I requisiti della classificazione VGP, VGS e VGF sono rispettati da tutte le strutture superficiali. Le strutture disponibili per questo prodotto sono reperibili dai nostri documenti di vendita.</li> </ul>
Consiglio	<ul style="list-style-type: none"> <li>certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.</li> <li>FSC license code: FSC® C011773</li> <li>PEFC license code: PEFC/04-32-0828</li> </ul>
Corrispondenza colore e finitura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decoro, finitura e supporto influenzano l'aspetto finale del prodotto.</li> <li>A causa delle differenze specifiche del prodotto nelle varie tecnologie di produzione, anche perfetti abbinamenti di decori/finiture/supporti su diverse tipologie di prodotti e formati possono subire delle leggere modifiche ottiche e tattili. Tali differenze non costituiscono un difetto.</li> <li>La scelta della finitura superficiale, in particolar modo, ha un'influenza significativa sul risultato visivo, la percezione tattile e le caratteristiche tecniche del prodotto. Pertanto, l'effetto finale di un decorativo può cambiare quasi completamente a seconda della finitura prescelta. Inoltre, le proprietà meccaniche sulla superficie del prodotto possono portare ad una maggiore percezione ottica di contrasto con i decori scuri.</li> <li>Per assicurarvi il miglior risultato possibile con i nostri prodotti e per chiarire in anticipo eventuali differenze saremo lieti di consigliarvi la migliore soluzione.</li> </ul>

Ulteriori informazioni su prodotti, formati e combinazioni di decori/strutture sono disponibili su [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Le presenti informazioni sono state redatte con grande scrupolosità. Non possiamo tuttavia garantire la loro correttezza, completezza e attualità. Eventuali differenze cromatiche rispetto all'originale sono dovute alla stampa.

A causa del continuo sviluppo e della incessante evoluzione dei nostri prodotti, di possibili modifiche delle norme, leggi e dei regolamenti in materia, le nostre schede tecniche e i documenti dei prodotti non costituiscono espressamente una garanzia giuridicamente vincolante delle proprietà ivi indicate. In particolare, da essi non si può dedurre alcuna idoneità per una specifica applicazione. È pertanto responsabilità personale del singolo utente verificare preventivamente l'elaborazione e l'idoneità dei prodotti descritti nel presente documento per l'uso previsto e tenere conto del quadro giuridico e dello stato attuale della tecnica. Facciamo infine espressamente riferimento alla validità delle nostre condizioni generali di vendita.

Potete trovare le nostre condizioni generali di vendita nel nostro sito: [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)