



## Scheda tecnica

### Duropal Piani da lavoro a barre, P2

Piano da lavoro composto da un pannello truciolare tipo P2 come da norma EN 312, rivestito un lato con Duropal HPL. Il lato inferiore è costituito da una controbilanciatura idrorepellente. I bordi longitudinali sono fresati. Disponibile anche nella variante con un bordo protettivo su un lato.



#### Applicazioni



Arredamento e design  
d'interni

#### Caratteristiche



Ampia scelta di decori e/  
o finiture



Facile da pulire



Antimicrobico



Sicuro per gli alimenti



Prodotto con basse emis-  
sioni

#### Certificati



| Specifiche                                                |            |                                               |              | Unità                                                | Norma prova |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Spessore nominale</b>                                  | <b>38</b>  | <b>38</b>                                     | <b>38</b>    | <b>mm</b>                                            |             |
| <b>Altezza</b>                                            | <b>600</b> | <b>900</b>                                    | <b>1.200</b> | <b>mm</b>                                            |             |
| Tolleranza spessore                                       |            | ± 0,4                                         |              | mm                                                   | ISO 13894-1 |
| Tolleranza lunghezza                                      |            | ± 5                                           |              | mm                                                   | ISO 13894-1 |
| Tolleranza larghezza                                      |            | ± 5                                           |              | mm                                                   | ISO 13894-1 |
| Difetti superficiali – HPL                                |            | max. 1 <sup>1)</sup><br>max. 10 <sup>2)</sup> |              | mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup><br>mm/m <sup>2</sup> | EN 438-2    |
| Rettilinearità dei bordi                                  |            | ± 0,5                                         |              | mm/m                                                 | ISO 13894-1 |
| Ortogonalità                                              |            | max. 2                                        |              | mm/m                                                 | ISO 13894-1 |
| Planarità (lunghezza)                                     |            | max. 2                                        |              | mm/m                                                 | ISO 13894-1 |
| Planarità (larghezza)                                     | max. 0,9   | max. 1,6                                      | max. 2       | mm<br>mm/m                                           | ISO 13894-1 |
| Resistenza al calore umido, 100 °C (altre finiture) – HPL |            | min. 4                                        |              | classe                                               | EN 438-2    |
| Resistenza al calore secco, 160 °C (altre finiture) – HPL |            | min. 4                                        |              | classe                                               | EN 438-2    |
| Resistenza al vapore acqueo (altre finiture) – HPL        |            | min. 4                                        |              | classe                                               | EN 438-2    |
| Resistenza all'abrasione superficiale – HPL               |            | min. 150                                      |              | U                                                    | EN 438-2    |
| Resistenza ai graffi (finiture lisce) – HPL               |            | min. 2                                        |              | classe                                               | EN 438-2    |
| Resistenza ai graffi (finiture lavate) – HPL              |            | min. 3                                        |              | classe                                               | EN 438-2    |
| Resistenza all'urto (sfera di piccolo diametro)           |            | min. 15                                       |              | N                                                    | ISO 13894-1 |
| Resistenza alle macchie (gruppi 1 & 2) – HPL              |            | min. 5                                        |              | classe                                               | EN 438-2    |
| Resistenza alle macchie (gruppo 3) – HPL                  |            | min. 4                                        |              | classe                                               | EN 438-2    |

## Scheda tecnica

### Duropal Piani da lavoro a barre, P2

| Specifiche                                                              |                                    |     |       | Unità             | Norma prova |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------|
| Spessore nominale                                                       | 38                                 | 38  | 38    | mm                |             |
| Altezza                                                                 | 600                                | 900 | 1.200 | mm                |             |
| Resistenza alla variazione di colore alla luce all'arco allo xeno – HPL | 4 a 5 class. della scala dei grigi |     |       |                   | EN 438-2    |
| Reazione al fuoco (Euroclasse)                                          | non classificato                   |     |       |                   |             |
| Classe formaldeide                                                      | E1 E05<br>TSCA Title VI            |     |       |                   | EN 717-1    |
| Peso specifico                                                          | 580 - 540 <sup>3)</sup>            |     |       | kg/m <sup>3</sup> | EN 323      |
| Supporti grezzi                                                         | 8,5 <sup>3)</sup>                  |     |       | N/mm <sup>2</sup> | EN 310      |
| Modulo di elasticità a flessione                                        | 1.200 <sup>3)</sup>                |     |       | N/mm <sup>2</sup> | EN 310      |
| Coesione interna                                                        | 0,2 <sup>3)</sup>                  |     |       | N/mm <sup>2</sup> | EN 319      |
| Resistenza allo strappo                                                 | 0,8 <sup>3)</sup>                  |     |       | N/mm <sup>2</sup> | EN 311      |
| Durabilità — Resistenza all'acqua                                       | ≤ 30                               |     |       | %                 | ISO 13894-1 |
| Resistenza agli elementi di fissaggio (superficie)                      | ≥ 600                              |     |       | N                 | ISO 13894-1 |
| Resistenza agli elementi di fissaggio (laterale)                        | ≥ 350                              |     |       | N                 | ISO 13894-1 |
| Forza di adesione                                                       | ≥ 0,6                              |     |       | N/mm <sup>2</sup> | ISO 13894-1 |
| Resistenza alla flessione-trazione                                      | ≥ 0,6                              |     |       | N/mm <sup>2</sup> | ISO 13894-1 |
| Durabilità – Qualità della linea incollaggio                            | ≥ 3                                |     |       | classe            | ISO 13894-1 |
| Durabilità – Resistenza a temperature elevate                           | nessun cambiamento                 |     |       |                   | ISO 13894-1 |

<sup>1)</sup> Sporco, macchie e altri difetti superficiali simili

<sup>2)</sup> Fibre, fessure capillari e scalfitture

<sup>3)</sup> Supporto

#### Ulteriori informazioni

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma prodotto       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapportato alla norma EN 13894-1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Campi d'applicazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I Duropal Piani da lavoro trovano applicazione ovunque siano richieste un'elevata resistenza e una lunga durata. Visti i loro vantaggi igienici, sono utilizzati soprattutto in bagni e cucine moderne, mense e ristoranti, ambulatori medici, laboratori, negozi, ma anche in posti di lavoro industriali e commerciali.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Supporto             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ClassicBoard P2</li> <li>• Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sicurezza prodotto   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo prodotto è conforme al REACH CE 1907/2006 un materiale non soggetto ai sensi dell' articolo 7 e alla sua registrazione.</li> <li>• In conformità al Regolamento (UE) N. 10/2011 la superficie si presenta fisiologicamente senza pericolo e adatta per un contatto diretto con gli alimenti.</li> <li>• La superficie decorativa e l'anima si compongono di più strati di carta impregnate di resine termoindurenti; queste resine si fondono completamente durante il processo di fabbricazione che sotto l'effetto del calore e dell'elevata pressione si da origine ad un materiale stabile, resistente e irreversibile.</li> <li>• Produciamo i nostri pannelli senza l'aggiunta di composti alogeno-organici e/o metalli pesanti, agenti di conservazione, di prodotti di protezione del legno e solventi organici.</li> </ul> |

## Scheda tecnica

### Duropal Piani da lavoro a barre, P2

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effetto antimicrobico            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Particolarità                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Più grossolana è la struttura e più chiaro è il decoro, maggiore è la caratteristica antigraffio.</li> <li>• Più liscia è la finitura e più scuro è il decoro, più sensibile è la superficie alle macchie.</li> <li>• In base al decoro e alla finitura, cambiando l'angolo di osservazione, possono presentarsi minime differenze ottiche tra pannello e pannello. Ciò è dovuto alle tecniche di produzione e non costituisce un difetto della qualità.</li> <li>• Per le applicazioni su superfici ampie si consiglia, in particolare, durante la post-lavorazione e/o il montaggio di fare attenzione all'omogeneità cromatica e strutturale dei pannelli e dei tagli utilizzati e di lavorare il materiale tenendo conto della direzione di produzione.</li> <li>• Con le tinte unite intense, specialmente nella gamma dei rossi, la lisciviazione dei pigmenti di colore può verificarsi in determinate circostanze. È quindi possibile che tali pigmenti non verranno completamente legati fra loro dalla resina durante l'impregnazione della carta decorativa e che si possano depositare solo superficialmente sulla carta impregnata e quindi direttamente sulla superficie. Durante le normali operazioni di pulizia, si potrà infatti notare una leggera decolorazione dei panni di pulizia. Questo processo si potrà particolarmente verificare quando si usano detergenti a base di solventi, ma di per sé non rappresenta un difetto del prodotto.</li> </ul> |
| Consiglio                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.</li> <li>• FSC license code: FSC® C011773</li> <li>• PEFC license code: PEFC/04-32-0828</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Corrispondenza colore e finitura | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Decoro, finitura e supporto influenzano l'aspetto finale del prodotto.</li> <li>• A causa delle differenze specifiche del prodotto nelle varie tecnologie di produzione, anche perfetti abbinamenti di decori/finiture/supporti su diverse tipologie di prodotti e formati possono subire delle leggere modifiche ottiche e tattili. Tali differenze non costituiscono un difetto.</li> <li>• La scelta della finitura superficiale, in particolar modo, ha un'influenza significativa sul risultato visivo, la percezione tattile e le caratteristiche tecniche del prodotto. Pertanto, l'effetto finale di un decorativo può cambiare quasi completamente a seconda della finitura prescelta. Inoltre, le proprietà meccaniche sulla superficie del prodotto possono portare ad una maggiore percezione ottica di contrasto con i decori scuri.</li> <li>• Per assicurarvi il miglior risultato possibile con i nostri prodotti e per chiarire in anticipo eventuali differenze saremo lieti di consigliarvi la migliore soluzione.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Ulteriori informazioni su prodotti, formati e combinazioni di decori/strutture sono disponibili su [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Le presenti informazioni sono state redatte con grande scrupolosità. Non possiamo tuttavia garantire la loro correttezza, completezza e attualità. Eventuali differenze cromatiche rispetto all'originale sono dovute alla stampa.

A causa del continuo sviluppo e della incessante evoluzione dei nostri prodotti, di possibili modifiche delle norme, leggi e dei regolamenti in materia, le nostre schede tecniche e i documenti dei prodotti non costituiscono espressamente una garanzia giuridicamente vincolante delle proprietà ivi indicate. In particolare, da essi non si può dedurre alcuna idoneità per una specifica applicazione. È pertanto responsabilità personale del singolo utente verificare preventivamente l'elaborazione e l'idoneità dei prodotti descritti nel presente documento per l'uso previsto e tenere conto del quadro giuridico e dello stato attuale della tecnica. Facciamo infine espressamente riferimento alla validità delle nostre condizioni generali di vendita.

Potete trovare le nostre condizioni generali di vendita nel nostro sito: [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer Deutschland GmbH**

Ingolstädter Str. 51  
92318 Neumarkt  
Germania

Telefono +49 (0) 91 81 28 48 0

Fax +49 (0) 91 81 28 48 2

[info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com)

[www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)