

Scheda tecnica

LivingBoard face contiprotect P7

Tolleranza spessore	-0,3 mm + 1,7 mm
Tolleranza lunghezza (EN 324-1)	± 5 mm
Tolleranza larghezza (EN 324-1)	± 5 mm
Rettilinearità dei bordi (EN 324-2)	1,5 mm/m
Ortogonalità (EN 324-2)	2 mm/m
Umidità dei pannelli (EN 322)	9 % ± 4 %
Classe formaldeide	E1 E05 Colla priva di formaldeide.

Proprietà	Metodo di prova	Unità	richiesta			
			Spessore / Range di spessore (mm, quota nominale)			
			> 10 fino a ≤ 13	> 13 fino a ≤ 20	> 20 fino a ≤ 25	> 25 fino a ≤ 28
Peso specifico	EN 323	kg/m ³	740 – 720	720 – 700	700 – 680	680 – 660
Resistenza a flessione	EN 310	N/mm ²	22	20	18,5	17
Modulo di elasticità	EN 310	N/mm ²	3.350	3.100	2.900	2.800
Coesione interna	EN 319	N/mm ²	0,75	0,7	0,65	0,6
Rigonfiamento in spessore, 24 h	EN 317	%	10	10	10	10
Coesione interna (prova all'e-bollizione)	EN 1087-1	N/mm ²	0,25	0,23	0,2	0,18

© Copyright 2024 Pfleiderer Deutschland GmbH

Le presenti informazioni sono state redatte con grande scrupolosità. Non possiamo tuttavia garantire la loro correttezza, completezza e attualità. Eventuali differenze cromatiche rispetto all'originale sono dovute alla stampa.

In considerazione del continuo perfezionamento e trasformazione dei nostri prodotti nonché delle possibili modifiche alle norme, leggi e disposizioni rilevanti, le schede tecniche e le documentazioni dei nostri prodotti non costituiscono alcuna garanzia giuridicamente vincolante delle proprietà in esse specificate. Da esse, in particolare, non si può dedurre alcuna idoneità per un concreto scopo di utilizzo. Pertanto è responsabilità personale del singolo utilizzatore verificare che i prodotti qui descritti siano adatti alla lavorazione e all'utilizzo che si intende fare, tenuto conto del quadro normativo e dei progressi dello stato dell'arte. Facciamo inoltre espressamente presente che verranno applicate le nostre condizioni generali di vendita.