

Scheda tecnica

StyleBoard MDF.MR

Tolleranza spessore	± 0,3 mm
Tolleranza lunghezza (EN 324-1)	± 5 mm
Tolleranza larghezza (EN 324-1)	± 5 mm
Rettilineità dei bordi (EN 324-2)	1,5 mm/m
Ortogonalità (EN 324-2)	2 mm/m
Umidità dei pannelli (EN 322)	6 % ± 2 %
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI

Proprietà	Metodo di prova	Unità	richiesta		
			Spessore / Range di spessore (mm, quota nominale)		
			> 9 fino a ≤ 12	> 12 fino a ≤ 19	> 19 fino a ≤ 30
Peso specifico	EN 323	kg/m ³	750	740	740
Resistenza a flessione	EN 310	N/mm ²	27	25	25
Modulo di elasticità	EN 310	N/mm ²	2.500	2.200	2.200
Coazione interna	EN 319	N/mm ²	0,6	0,5	0,5
Rigonfiamento in spessore, 24 h	EN 317	%	≤ 10	≤ 8	≤ 7

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Le presenti informazioni sono state redatte con grande scrupolosità. Non possiamo tuttavia garantire la loro correttezza, completezza e attualità. Eventuali differenze cromatiche rispetto all'originale sono dovute alla stampa.

A causa del continuo sviluppo e della incessante evoluzione dei nostri prodotti, di possibili modifiche delle norme, leggi e dei regolamenti in materia, le nostre schede tecniche e i documenti dei prodotti non costituiscono espressamente una garanzia giuridicamente vincolante delle proprietà ivi indicate. In particolare, da essi non si può dedurre alcuna idoneità per una specifica applicazione. È pertanto responsabilità personale del singolo utente verificare preventivamente l'elaborazione e l'idoneità dei prodotti descritti nel presente documento per l'uso previsto e tenere conto del quadro giuridico e dello stato attuale della tecnica. Facciamo infine espressamente riferimento alla validità delle nostre condizioni generali di vendita.

Potete trovare le nostre condizioni generali di vendita nel nostro sito: www.pfleiderer.com