

## Scheda tecnica

### SyncroFlow P2 TSCA

Pannello truciolare decorativo premium a basse emissioni con finiture superficiali sincronizzate con il decoro e nobilitazione melamminica su entrambi i lati, certificato Blue Angel.



Nobilitazione melamminica con finiture superficiali sincronizzate con il decoro

ClassicBoard P2 TSCA

Nobilitazione melamminica con finiture superficiali sincronizzate con il decoro

#### Applicazioni

Arredamento e design d'interni

#### Caratteristiche



Facile da pulire



Antimicrobico



Prodotto con basse emissioni

#### Certificati



Specifiche								Unità	Norma prova
<b>Spessore nominale</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>mm</b>	
Tolleranza spessore	±0,3 per le classi 1 e 2 +0,5/-0,3 per le classi 3A, 3B, 4 e le finiture lucide							mm	EN 14323
Tolleranza sulla lunghezza e larghezza	± 5							mm	EN 14323
Tolleranza sulla lunghezza e larghezza (pannelli sezionati)	± 2,5							mm	EN 14323
Planarità					≤ 2 <sup>1)</sup>	≤ 2 <sup>1)</sup>	≤ 2 <sup>1)</sup>	mm/m	EN 14323
Rottura del bordo	≤ 10							mm	EN 14323
Rottura del bordo (panelli pre-tagliati)	≤ 3							mm	EN 14323
Difetti superficiali (Puntini)	≤ 2							mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	EN 14323
Difetti superficiali (Difetto longitudinale)	≤ 20							mm/m	EN 14323
Comportamento sotto stress da graffiatura	≥ 1,5 <sup>2)</sup>							N	EN 14323
Resistenza alle macchie	≥ 3							classe	EN 14323
Resistenza alla fessurazione	≥ 3							classe	EN 14323
Resistenza all'abrasione (tinte unite)	3A							classe	EN 14323
Resistenza all'abrasione (decori stampati)	1							classe	EN 14323
Resistenza alla variazione di colore alla luce all'arco allo xeno	min. 4 class. della scala dei grigi								EN 14323
Peso specifico	≥ 720 <sup>3)</sup>	720 - 650 <sup>3)</sup>	720 - 650 <sup>3)</sup>	720 - 650 <sup>3)</sup>	670 - 650 <sup>3)</sup>	670 - 650 <sup>3)</sup>	670 - 650 <sup>3)</sup>	kg/m <sup>3</sup>	EN 323
Resistenza a flessione	11 <sup>3)</sup>							N/mm <sup>2</sup>	EN 310
Modulo di elasticità	1.800 <sup>3)</sup>	1.800 <sup>3)</sup>	1.800 <sup>3)</sup>	1.800 <sup>3)</sup>	1.600 <sup>3)</sup>	1.600 <sup>3)</sup>	1.600 <sup>3)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	EN 310

## Scheda tecnica

### SyncroFlow P2 TSCA

Specifiche								Unità	Norma prova
Spessore nominale	8	10	12	13	15	16	18	mm	
Coesione interna	0,4 <sup>3)</sup>	0,4 <sup>3)</sup>	0,4 <sup>3)</sup>	0,4 <sup>3)</sup>	0,35 <sup>3)</sup>	0,35 <sup>3)</sup>	0,35 <sup>3)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	EN 319
Resistenza allo strappo	0,8 <sup>3)</sup>							N/mm <sup>2</sup>	EN 311
Emissione di formaldeide	E1 E05, TSCA Title VI								
Reazione al fuoco (Euroclasse)	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> )								

<sup>1)</sup> Struttura simmetrica

<sup>2)</sup> Tranne che per le finiture lisce ed opache, così come per i decorativi metallizzati

<sup>3)</sup> Supporto

Specifiche								Unità	Norma prova
Spessore nominale	19	22	25	28	30	32	38	mm	
Tolleranza spessore	±0,3 per le classi 1 e 2 +0,5/-0,3 per le classi 3A, 3B, 4 e le finiture lucide	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	mm	EN 14323
Tolleranza sulla lunghezza e larghezza	± 5							mm	EN 14323
Tolleranza sulla lunghezza e larghezza (pannelli sezionati)	± 2,5							mm	EN 14323
Planarità	≤ 2 <sup>1)</sup>							mm/m	EN 14323
Rottura del bordo	≤ 10							mm	EN 14323
Rottura del bordo (panelli pre-tagliati)	≤ 3							mm	EN 14323
Difetti superficiali (Puntini)	≤ 2							mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	EN 14323
Difetti superficiali (Difetto longitudinale)	≤ 20							mm/m	EN 14323
Comportamento sotto stress da graffiatura	≥ 1,5 <sup>2)</sup>							N	EN 14323
Resistenza alle macchie	≥ 3							classe	EN 14323
Resistenza alla fessurazione	≥ 3							classe	EN 14323
Resistenza all'abrasione (tinte unite)	3A							classe	EN 14323
Resistenza all'abrasione (decori stampati)	1							classe	EN 14323
Resistenza alla variazione di colore alla luce all'arco allo xeno	min. 4 class. della scala dei grigi								EN 14323
Peso specifico	670 - 650 <sup>3)</sup>	630 - 610 <sup>3)</sup>	630 - 610 <sup>3)</sup>	600 - 580 <sup>3)</sup>	600 - 580 <sup>3)</sup>	600 - 580 <sup>3)</sup>	580 - 540 <sup>3)</sup>	kg/m <sup>3</sup>	EN 323
Resistenza a flessione	11 <sup>3)</sup>	10,5 <sup>3)</sup>	10,5 <sup>3)</sup>	9,5 <sup>3)</sup>	9,5 <sup>3)</sup>	9,5 <sup>3)</sup>	8,5 <sup>3)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	EN 310
Modulo di elasticità	1.600 <sup>3)</sup>	1.500 <sup>3)</sup>	1.500 <sup>3)</sup>	1.350 <sup>3)</sup>	1.350 <sup>3)</sup>	1.350 <sup>3)</sup>	1.200 <sup>3)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	EN 310

## Scheda tecnica

### SyncroFlow P2 TSCA

Specifiche								Unità	Norma prova
Spessore nominale	19	22	25	28	30	32	38	mm	
Coesione interna	0,35 <sup>3)</sup>	0,3 <sup>3)</sup>	0,3 <sup>3)</sup>	0,25 <sup>3)</sup>	0,25 <sup>3)</sup>	0,25 <sup>3)</sup>	0,2 <sup>3)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	EN 319
Resistenza allo strappo	0,8 <sup>3)</sup>							N/mm <sup>2</sup>	EN 311
Emissione di formaldeide	E1 E05, TSCA Title VI								
Reazione al fuoco (Euroclasse)	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> )								

<sup>1)</sup> Struttura simmetrica

<sup>2)</sup> Tranne che per le finiture lisce ed opache, così come per i decorativi metallizzati

<sup>3)</sup> Supporto

#### Ulteriori informazioni

Norma prodotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 14322</li> </ul>
Campi d'applicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strutture e frontali di mobili di alta qualità, arredamento negozi e design d'interni.</li> </ul>
Supporto	<ul style="list-style-type: none"> <li>ClassicBoard P2 TSCA</li> <li>Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, tipo P2 ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.</li> </ul>
Sicurezza prodotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Questo prodotto è conforme al REACH CE 1907/2006 un materiale non soggetto ai sensi dell' articolo 7 e alla sua registrazione.</li> <li>In conformità al Regolamento (UE) N. 10/2011 la superficie si presenta fisiologicamente senza pericolo e adatta per un contatto diretto con gli alimenti.</li> <li>Produciamo i nostri pannelli senza l'aggiunta di composti alogeno-organici e/o metalli pesanti, agenti di conservazione, di prodotti di protezione del legno e solventi organici.</li> </ul>
Effetto antimicrobico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196</li> </ul>
Resistenza al calore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le fonti di calore (ad es. macchine da caffè, stampanti, fax, ecc.) non devono avere un contatto diretto con la superficie, poiché ciò può causare la formazione di crepe dovute al surriscaldamento. Per l'esposizione continua al calore, sono ammesse temperature fino ad un massimo di 50°C. In caso di carichi termici permanenti, segnaliamo espressamente il rischio di screpolature.</li> </ul>
Consiglio	<ul style="list-style-type: none"> <li>certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.</li> <li>FSC license code: FSC® C011773</li> <li>PEFC license code: PEFC/04-32-0828</li> </ul>
Corrispondenza colore e finitura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decoro, finitura e supporto influenzano l'aspetto finale del prodotto.</li> <li>A causa delle differenze specifiche del prodotto nelle varie tecnologie di produzione, anche perfetti abbinamenti di decori/finiture/supporti su diverse tipologie di prodotti e formati possono subire delle leggere modifiche ottiche e tattili. Tali differenze non costituiscono un difetto.</li> <li>La scelta della finitura superficiale, in particolar modo, ha un'influenza significativa sul risultato visivo, la percezione tattile e le caratteristiche tecniche del prodotto. Pertanto, l'effetto finale di un decorativo può cambiare quasi completamente a seconda della finitura prescelta. Inoltre, le proprietà meccaniche sulla superficie del prodotto possono portare ad una maggiore percezione ottica di contrasto con i decori scuri.</li> <li>Per assicurarvi il miglior risultato possibile con i nostri prodotti e per chiarire in anticipo eventuali differenze saremo lieti di consigliarvi la migliore soluzione.</li> </ul>

Ulteriori informazioni su prodotti, formati e combinazioni di decori/strutture sono disponibili su [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Le presenti informazioni sono state redatte con grande scrupolosità. Non possiamo tuttavia garantire la loro correttezza, completezza e attualità.

Eventuali differenze cromatiche rispetto all'originale sono dovute alla stampa.

A causa del continuo sviluppo e della incessante evoluzione dei nostri prodotti, di possibili modifiche delle norme, leggi e dei regolamenti in materia, le nostre schede tecniche e i documenti dei prodotti non costituiscono espressamente una garanzia giuridicamente vincolante delle proprietà ivi indicate. In particolare, da essi non si può dedurre alcuna idoneità per una specifica applicazione. È pertanto responsabilità personale del singolo utente verificare preventivamente l'elaborazione e l'idoneità dei prodotti descritti nel presente documento per l'uso previsto e tenere conto del quadro giuridico e dello stato attuale della tecnica. Facciamo infine espressamente riferimento alla validità delle nostre condizioni generali di vendita.

Potete trovare le nostre condizioni generali di vendita nel nostro sito: [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)