

Technisch gegevensblad

ClassicBoard P2 F****

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Diktetolerantie | ± 0,3 mm |
| Lengtetolerantie (EN 324-1) | ± 5 mm |
| Breedtetolerantie (EN 324-1) | ± 5 mm |
| Randrechtheid (EN 324-2) | 1,5 mm/m |
| Haaksheid (EN 324-2) | 2 mm/m |
| Vochtigheidsgraad plaat (EN 322) | 9 % ± 4 % |
| Formaldehyde-emissieklasse | E1 E05 F**** |

| Eigenschap | Testmethode | eenheid | Vereiste | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | Dikte / diktebereik (mm, nominale maat) | | | |
| | | | ≤ 8,9 | > 8,9 tot ≤ 13 | > 13 tot ≤ 20 | > 20 tot ≤ 25 |
| Gemiddelde dichtheid | EN 323 | kg/m ³ | ≥ 720 | 720 – 640 | 640 – 620 | 620 – 600 |
| Buigvastheid | EN 310 | N/mm ² | 11 | 11 | 11 | 10,5 |
| Flexural modulus van elasticiteit | EN 310 | N/mm ² | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 1.500 |
| Dwarstrekvastheid | EN 319 | N/mm ² | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
| Trekvastheid | EN 311 | N/mm ² | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoording van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH

Ingolstädter Str. 51
92318 Neumarkt
Duitsland

Telefoon +49 (0) 91 81 28 48 0

Fax +49 (0) 91 81 28 48 2

info@pfleiderer.com

www.pfleiderer.com