


Technisch gegevensblad

Duropol Compact XTreme plus, witte kern

Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-9:BCS. Met homogeen wit gekleurde kern en met een aan beide zijden duurzaam gelakt oppervlak. Duropol Compact XTreme plus is een aantrekkelijk supermatt-compact materiaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.



Toepassingen



Meubel- en interieurinrichting

Eigenschappen



Onderhoudsvriendelijk



Anti-fingerprint



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Hoge krasbestendigheid



Stootvast



Bijzonder emissiearm

Certificaten



Specificatie					Eenheid	Testnorm
Nominale dikte	6	8	10	12	mm	
Diktetolerantie	± 0,5	± 0,7	± 0,7	± 0,8	mm	EN 438-2
Lengtetolerantie			+ 10		mm	EN 438-2
Breedtetolerantie			+ 10		mm	EN 438-2
Oppervlaktfouten		max. 1 ¹⁾ max. 10 ²⁾			mm ² /m ² mm/m ²	EN 438-2
Randfouten		max. 3			mm	EN 438-2
Randrechtheid		max. 1,5			mm/m	EN 438-2
Haaksheid		max. 1,5			mm/m	EN 438-2
Vlakheid	max. 8	max. 8	max. 5	max. 5	mm/m	EN 438-2
Volumegewicht		min. 1.400			kg/m ³	EN ISO 1183-1
Buigvastheid		min. 80			MPa	EN ISO 178
Buigmodule		min. 9.000			MPa	EN ISO 178
Gevoeligheid voor spanningscheuren		min. 3 ³⁾ min. 4 ⁴⁾			Graad	EN 438-2
Maatvastheid bij verhoogde temperatuur (in de lengte)		max. 0,5			%	EN 438-2
Maatvastheid bij verhoogde temperatuur (dwars)		max. 0,8			%	EN 438-2
Bestendigheid tegen droge hitte, 160 °C (andere oppervlakken)		min. 4			Graad	EN 438-2
Bestendigheid tegen waterdamp (andere oppervlakken)		min. 4			Graad	EN 438-2

Technisch gegevensblad

Duropal Compact XTreme plus, witte kern

Specificatie					Eenheid	Testnorm
Nominale dikte	6	8	10	12	mm	
Bestendigheid tegen kokend water (andere oppervlakken)		min. 4			Graad	EN 438-2
Bestendigheid tegen kokend water (rand)		min. 3			Graad	EN 438-2
Bestendigheid tegen kokend water		max. 3 ⁵⁾ max. 4 ⁶⁾			%	EN 438-2
Bestendigheid tegen oppervlakteschuring		min. 400			U	EN 438-2
Krasbestendigheid (andere oppervlakken)		min. 5			Graad	EN 438-2
Resistentie tegen vlekken (groep 1 & 2)		min. 5			Graad	EN 438-2
Resistentie tegen vlekken (groep 3)		min. 5			Graad	EN 438-2
Lichtechtheid (xenonbooglamp)		min. 3 Grijsschaal ³⁾ min 4 Grijsschaal ⁴⁾				EN 438-2
Brandgedrag		normaal ontvlambaar				
Brandgedrag (Euroklasse)		D-s2,d0				EN 13501-1, CWFT volgens 2003/593/EG
Formaldehyde-emissieklasse		E1 E05				EN 717-1

¹⁾ Vuil, vlekken en soortgelijke oppervlakfouten

²⁾ Vezels, haren en krassen

³⁾ Rand/kern

⁴⁾ Interfaceoppervlak

⁵⁾ Massatoename

⁶⁾ Diktetoename

Aanvullende informatie

Productnorm	• gebaseerd op EN 438-9
Toepassingsgebieden	• Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.
Basismateriaal	• Compacte kunststofplaat wit • Homogeen wit door-en-door gekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast voor toepassingen met hoge belastingen.
Productveiligheid	• Dit product is in overeenstemming met de REACH-verordening EG 1907/2006 een fabricaat en dit fabricaat hoeft niet aan registratieplicht krachtens artikel 7 onderworpen te worden. • Het oppervlak is fysiologisch gezien onschadelijk en toegestaan voor het contact met levensmiddelen (conform Verordening (EU) Nr. 10/2011). • Wij fabriceren het product zonder toevoeging van organische halogeenverbindingen, zware metalen, conserveringsmiddelen, houtbeschermingsmiddelen en organische oplosmiddelen.

Technisch gegevensblad

Duropol Compact XTreme plus, witte kern

Antimicrobiële werking	• Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Bijzonderheden	• Hoe gladder de structuur en hoe donkerder het decor is, des te vlekgevoeliger is het oppervlak. • Afhankelijk van het concrete toepassingsgebied, de lichtverhoudingen en het decor kunnen op basis van een geringe oriëntatie van het lakoppervlak speciale optische effecten optreden. Dit is productietechnisch bepaald en vormt geen kwaliteitsgebrek. • Afhankelijk van decor en oppervlaktestructuur kunnen vanuit verschillende observatiehoeken van formaatplaat tot formaatplaat lichtelijk verschillende optische indrukken van het oppervlak ontstaan. Dit is productietechnisch bepaald en vormt geen kwaliteitsgebrek. • Met name bij toepassingen op grote oppervlakken wordt aanbevolen, bij verdere verwerking en inbouw op de kleur- en structuurhomogeniteit van de te gebruiken platen en het voorbereide materiaal te letten en het materiaal met inachtneming van het type productie te verwerken. • XTreme plus voorkomt geen krassen, maar maakt wel horizontaal gebruik mogelijk. • Kernkleur: vergelijkbaar U11102 • Door de witte materiaalkern zijn kleine decorafwijkingen van andere producten onvermijdelijk. • Av produktionstekniska skäl kan smärre färgvariationer hos den vita materialkärnan uppträda. • Op basis van de materiaalkern zijn Duropol Compact XTreme plus met witte kern iets harder en brosser dan de Compact Werkbladen met zwarte materiaalkern en vertonen daarom bij klimaatschommelingen een sterker vervormingsgedrag. • Decor-structuur-combinatie voorkant = decor-structuur-combinatie achterkant • Het vervolgens oliën (met geschikte bakolie) van de bewerkte rand kan bewerkings- en slijtagesporen verminderen. • Houd er rekening mee dat er bij dagelijks gebruik polijstplekken, krassen en glimmende plekken kunnen ontstaan als gevolg van mechanische belasting, die vooral zichtbaar zijn in donkere decors. Dit is geen kwaliteitsgebrek of een beperking van de bruikbaarheid. Het is eerder een weerspiegeling van de natuurlijke veroudering van het oppervlak. Het product voldoet aan alle eisen van EN 438.
Opmerkingen	• Met PEFC-certificering. • PEFC license code: PEFC/04-32-0828
Kleuren en oppervlakken passen bij elkaar	• Decor, structuur en drager beïnvloeden het uiteindelijke uiterlijk van het eindproduct. • Door de productspecifieke verschillen in productietechnologieën, zelfs identieke decor/structuur/basiscombinaties binnen of met verschillende productgroepen en formaten tot lichte optische en haptische afwijkingen. Dergelijke afwijkingen vormen geen gebrek. • Vooral de keuze van de oppervlakstructuur heeft een belangrijke invloed op de visuele indruk, de haptische perceptie en de technische kenmerken van het product. Zo kan de algemene indruk van een decor bijna volledig veranderen afhankelijk van de oppervlakstructuur. Bovendien kunnen mechanische invloeden op het productoppervlak leiden tot een hoger contrasterende optische waarneming met donkere decors. • Om ervoor te zorgen dat u altijd het beste resultaat behaalt met onze producten en om eventuele afwijkingen vooraf op te helderen, adviseren wij u graag individueel.

Meer informatie over producten, formaten en decor/structuur-combinaties vindt u op www.pfleiderer.com.

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH

Ingolstädter Str. 51
92318 Neumarkt
Duitsland

Telefoon +49 (0) 91 81 28 48 0

Fax +49 (0) 91 81 28 48 2

info@pfleiderer.com

www.pfleiderer.com