

Technisch gegevensblad

FormBoard P7 S

Spaanplaat type P7 volgens DIN EN 312, hoog belastbaar, voor dragende toepassingen in vochtige omgevingen, aan beide zijden melamine#gecoat. Standaard met een harsapplicatie van 320 g/m² per zijde, of op aanvraag 450 g/m².



Gemelamineerd

PremiumBoard P7 S

Gemelamineerd

Toepassingen



Bekistingsbouw

Eigenschappen



Vochtbestendig / vocht-dicht



Dragend – bijzonder hoge buigvastheid



Gebruik niet aan richting gebonden

Certificaten



Specificatie			Een- heid	Testnorm
Nominale dikte	17,5	20,5	mm	
Diktetolerantie	±0,3 voor klasse 1, 2 +0,5/-0,3 voor klasse 3A, 3B, 4 en glanzende oppervlakken	±0,5	mm	EN 14323
Lengte- en breedtetolerantie	± 5		mm	EN 14323
Lengte- en breedtetolerantie (ge- zaagde panelen)	± 2,5		mm	EN 14323
Vlakheid	≤ 2 ¹⁾		mm/m	EN 14323
Kartelrand	≤ 10		mm	EN 14323
Kartelrand (gezaagde panelen)	≤ 3		mm	EN 14323
Oppervlaktfouten (Punten)	≤ 2		mm ² /m ²	EN 14323
Oppervlaktfouten (Lengtefouten)	≤ 20		mm/m	EN 14323
Gedrag bij krassen	≥ 1,5 ²⁾		N	EN 14323
Resistentie tegen vlekken	min. 3		Niveau	EN 14323
Scheurgevoeligheid	min. 3		Niveau	EN 14323
Slijtvastheid (unidecors)	3A		Klasse	EN 14323
Slijtvastheid (printdecors)	1		Klasse	EN 14323
Lichtechtheid (xenon-booglamp)	min 4 Grijsschaal ³⁾			EN 14323
Gemiddelde dichtheid	760 ⁴⁾		kg/m ³	EN 323
Dichtheidstolerantie	± 10 ⁴⁾		%	EN 323
Buigvastheid	23 ⁴⁾		N/mm ²	EN 310
Flexural modulus van elasticiteit	3.100 ⁴⁾	2.900 ⁴⁾	N/mm ²	EN 310
Dwarstrekvastheid	0,7 ⁴⁾	0,65 ⁴⁾	N/mm ²	EN 319

Technisch gegevensblad

FormBoard P7 S

Specificatie			Eenheid	Testnorm
Nominale dikte	17,5	20,5	mm	
Dwarse treksterkte na kooktest	0,2 ⁴⁾		N/mm ²	EN 1087-1
Uitzetting na wateropslag (24 uur)	5 ⁴⁾	4 ⁴⁾	%	EN 317
Formaldehyde-uitstoot	E1 E05			
Brandgedrag (Euroklasse)	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)			

¹⁾ Bij symmetrische opbouw

²⁾ Met uitzondering van gladde en matte structuren, zo ook decors met parelmoereffect

³⁾ Behalve metallic decors

⁴⁾ Basismateriaal

Aanvullende informatie

Productnorm	EN 14322
Toepassingsgebieden	Dankzij de vochtbestendige verlijming is FormBoard P7 S uitstekend geschikt voor meervoudig gebruik in bekistingsbouw. Een optimaal resultaat wordt ondersteund door een speciale impregnatie van de coating. Standaard is dit 320 g/m² per zijde; met een variant van 450 g/m² neemt het aantal mogelijke gebruikscycli toe (28–30 toepassingen)! Het uithardingsgedrag van het beton wordt niet negatief beïnvloed door de plaat.
Basismateriaal	- PremiumBoard P7 S - Houtspaanplaat type P7 conform DIN EN 312, hoog belastbaar, voor dragende doeleinden en gebruik in vochtige ruimtes.
Productveiligheid	- Dit product is in overeenstemming met de REACH-verordening EG 1907/2006 een fabricaat en dit fabricaat hoeft niet aan registratieplicht krachtens artikel 7 onderworpen te worden. - Het oppervlak is fysiologisch gezien onschadelijk en toegestaan voor het contact met levensmiddelen (conform Verordening (EU) Nr. 10/2011). - Wij fabriceren het product zonder toevoeging van organische halogeenverbindingen, zware metalen, conserveringsmiddelen, houtbeschermingsmiddelen en organische oplosmiddelen.
Hittebestendigheid	Warmtebronnen (bijv. koffieapparaten, printers, faxapparaten, enz.) mogen geen direct contact met de plaat hebben, omdat er dan scheurtjes kunnen ontstaan door uitdroging. Voor continue blootstelling aan hitte zijn temperaturen tot maximaal 50°C toegestaan. In geval van permanente warmtelasten wijzen wij uitdrukkelijk op het risico van scheurvorming.
Bijzonderheden	Een beschermfolie moet zo snel mogelijk na de verwerking worden verwijderd – uiterlijk 6 maanden na levering – om ervoor te zorgen dat de folie zonder residu's kan worden verwijderd. Bovendien mogen gemelamineerde platen niet worden blootgesteld aan direct zonlicht (UV-straling).
Opmerkingen	- FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar. - FSC license code: FSC® C011773 - PEFC license code: PEFC/04-32-0828
Verwerkingsvoorschrift	Dikke en dunne randen zijn geschikt.
Kleuren en oppervlakken passen bij elkaar	- Decor, structuur en drager beïnvloeden het uiteindelijke uiterlijk van het eindproduct. - Door de productspecifieke verschillen in productietechnologieën, zelfs identieke decor/structuur/basiscombinaties binnen of met verschillende productgroepen en formaten tot lichte optische en haptische afwijkingen. Dergelijke afwijkingen vormen geen gebrek. - Voor de keuze van de oppervlakstructuur heeft een belangrijke invloed op de visuele indruk, de haptische perceptie en de technische kenmerken van het product. Zo kan de algemene indruk van een decor bijna volledig veranderen afhankelijk van de oppervlakstructuur. Bovendien kunnen mechanische invloeden op het productoppervlak leiden tot een hoger contrasterende optische waarneming met donkere decors. - Om ervoor te zorgen dat u altijd het beste resultaat behaalt met onze producten en om eventuele afwijkingen vooraf op te helderen, adviseren wij u graag individueel.

Technisch gegevensblad

FormBoard P7 S

Meer informatie over producten, formaten en decor/structuur-combinaties vindt u op www.pfleiderer.com.

© Copyright 2026 Pfleiderer Deutschland GmbH

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoording van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: www.pfleiderer.com