


# Technisches Datenblatt

## PerformBoard Firestop Bfl P4

Beidseitig melaminbeschichtete, schwerentflammbar  
Holzspanplatte Typ P4 gemäß DIN EN 312, für tragende  
Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich. Die Oberseite ist  
in rutschhemmender Ausführung R10 und R12 erhältlich und  
erfüllt die Abriebfestigkeitsklasse AC4, die Unterseite ist weiß  
beschichtet.



### Anwendungen



Brandschutz



Lagertechnik

### Eigenschaften



Antimikrobiell



Rutschhemmend



Schwer entflammbar



Tragend

Richtungsungebunden  
einsetzbar

### Zertifikate



### Spezifikation

Spezifikation		Einheit	Prüfnorm
<b>Nenndicke</b>	<b>38</b>	mm	
Längen- und Breitentoleranz	± 5	mm	EN 14323
Längen- und Breitentoleranz (Zuschnitte)	± 2,5	mm	EN 14323
Verzug	≤ 2 <sup>1)</sup>	mm/m	EN 14323
Kantengeradheit	1,5	mm/m	EN 324-2
Kantenausbrüche	≤ 10	mm	EN 14323
Kantenausbrüche (Zuschnitte)	≤ 3	mm	EN 14323
Oberflächenfehler (Punkte)	≤ 2	mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	EN 14323
Oberflächenfehler (Längsfehler)	≤ 20	mm/m <sup>2</sup>	EN 14323
Verhalten bei Kratzbeanspruchung	≥ 1,5 <sup>2)</sup>	N	EN 14323
Fleckenunempfindlichkeit	≥ 3	Stufe	EN 14323
Rissanfälligkeit	≥ 3	Stufe	EN 14323
Abriebbeständigkeit (Unidekore)	AC4	Klasse	EN 14323
Abriebbeständigkeit (Druckdekor)	1	Klasse	EN 14323
Lichtechtheit (Xenon-Bogenlampe)	min. 4 Graumaßstab		EN 14323
Mittlere Rohdichte	620 - 600 <sup>3)</sup>	kg/m <sup>3</sup>	EN 323
Biegefestigkeit	9 <sup>3)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	EN 310
Biege-Elastizitätsmodul	1.500 <sup>3)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	EN 310
Querzugfestigkeit	0,2 <sup>3)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	EN 319

# Technisches Datenblatt

## PerformBoard Firestop Bfl P4

Spezifikation		Einheit	Prüfnorm
Nenndicke	38	mm	
Dickenquellung nach Wasserlagerung (24 h)	14 <sup>3)</sup>	%	EN 317
Formaldehydabgabe	E1 E05		
Brandverhalten (Euroklasse)	B-s1,d0 <sup>4)</sup>		EN 13501-1
Brandverhalten	schwer entflammbar		

<sup>1)</sup> Bei symmetrischem Aufbau

<sup>2)</sup> Ausgenommen Glatt- und Mattstrukturen sowie Dekore mit Perlmutt Effekt

<sup>3)</sup> Trägermaterial

<sup>4)</sup> PerformBoard Firestop erfüllt die Zusatzanforderungen 'geringste Rauchentwicklung' sowie 'kein brennendes Abfallen/Abtropfen' und somit die höchsten bauaufsichtlichen Anforderungen für schwer entflammbar Baustoffe gemäß EN 13501-1.

### Weitere Informationen

Produktnorm	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 14322</li> </ul>
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none"> <li>PerformBoard Firestop Bfl P4 ist die perfekte Lösung für nachhaltige Lagerbühnen mit hohen Brandschutzanforderungen. Die beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte erhält neben der Brandschutzklassifizierung Bfl – s1 gemäß DIN EN 13501-1 durch eine Spezialbeschichtung an der Unterseite eine hohe Feuerwiderstandsfähigkeit. Weiterhin kann die abriebfeste Oberfläche (AC4) in der Rutschhemmklassie R10 oder R12 ausgeführt werden, wodurch Belastungen durch Kommissionierwagen oder Hubwagen kein Problem darstellen. Durch die Fertigung mit hohen Anteilen an sorgfältig aufbereitetem Recyclingholz wird die Nachhaltigkeit des Endprodukts unterstrichen.</li> </ul>
Trägermaterial	<ul style="list-style-type: none"> <li>PerformBoard raw Dfl P4</li> <li>Holzspanplatte Typ P4 gemäß DIN EN 312, für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich.</li> </ul>
Produktsicherheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dieses Produkt stellt gemäß REACH-Verordnung EG 1907/2006 ein Erzeugnis dar und unterliegt nach Artikel 7 nicht der Registrierungspflicht.</li> <li>Die Oberfläche ist physiologisch unbedenklich und gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.</li> <li>Das Produkt stellen wir ohne Zusatz von halogenorganischen Verbindungen, Schwermetallen, Konservierungsmitteln, Holzschutzmitteln und organischen Lösemitteln her.</li> </ul>
Antimikrobielle Wirkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196</li> </ul>
Hitzebeständigkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wärmequellen (z. B. Kaffeemaschinen, Drucker, Faxgeräte, etc.) sollten keinen direkten Kontakt zur Platte haben, da es sonst zu Rissbildungen durch Austrocknung kommen kann. Für andauernde Wärmeeinwirkung sind Temperaturen bis maximal 50°C zulässig. Bei dauerhaften Wärmebelastungen weisen wir ausdrücklich auf das Risiko einer Rissbildung hin.</li> </ul>
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eine Schutzfolie ist schnellstmöglich nach Verarbeitung – spätestens aber nach 6 Monaten nach Auslieferung – zu entfernen um die rückstandsreie Entfernung der Folie zu gewährleisten. Zudem dürfen folierte Platten nicht der direkten Sonnenstrahlung (UV-Strahlung) ausgesetzt werden.</li> </ul>
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> <li>FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.</li> <li>FSC license code: FSC® C011773</li> <li>PEFC license code: PEFC/04-32-0828</li> </ul>
Farb- und Oberflächenübereinstimmung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dekor, Struktur und Träger beeinflussen das finale Erscheinungsbild des Endproduktes.</li> <li>Aufgrund der produktspezifisch unterschiedlichen Fertigungstechnologien kommt es auch bei identischen Dekor-/Struktur-/Träger-Kombinationen innerhalb bzw. bei unterschiedlichen Produktgruppen und -formaten zu geringfügigen optischen sowie haptischen Abweichungen. Derartige Abweichungen stellen keinen Mangel dar.</li> <li>Insbesondere die Wahl der Oberflächenstruktur hat wesentlichen Einfluss auf den optischen Eindruck, die haptische Wahrnehmung sowie die technischen Eigenschaften des Produkts. So kann sich der Gesamteindruck eines Dekors in Abhängigkeit der Oberflächenstruktur nahezu vollständig ändern. Des Weiteren können mechanische Einwirkungen auf die Produktoberfläche bei dunklen Dekoren zu einer Kontraststärkeren optischen Wahrnehmung führen.</li> <li>Damit Sie mit unseren Produkten stets das beste Ergebnis erzielen und um etwaige Abweichungen im Vorfeld zu klären, beraten wir Sie gerne individuell.</li> </ul>

November 2025

## Technisches Datenblatt

### PerformBoard Firestop Bfl P4

Weitere Informationen zu Produkten, Formaten und Dekor- / Strukturkombinationen erhalten Sie unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)